



VERNIS POLYURÉTHANE

DESCRIPTION

Vernis synthétique à base de résines de Polyurethane, pour protéger et décorer tous genre de bois en intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très bonne nivelation et gran pouvoir de remplissage.
- ✓ Bonne flexibilité et résistance aux coups.
- ✓ Très transparent.

USAGES RECOMMANDÉS

Protéger et teindre toute sorte de bois, ou l'on veuille obtenir une finition durable et decorative.

PRÉSENTATION

Couleur: Incolore et catalogue de couleurs de nôtre systhème tintométrique.
Finition satinée et brillant.Acabado Formatos de 0,375, 0,75, y 4 L.
Formats en 0,375 L. 0,75 L et 4 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Vehículo fixe: Résines alquides uréthanées.
Solvent : Hydrocarbures aliphatiques

Densité : 1,12 ± 0.02 Kg./L.

Rendement 10 – 12 m²/Lt.

Séchage : Au toucher : 3-5 horas.
Repeindre: A partir de 24 heures a 20 °C.

APPLICATION

Couches : 2 couches.

Diluti3n : 5-15 % solvante aliphatique(white spirit).

T°C Application : Temperature ambiance entre 5 et 30°C

Outils de travail : Brosse ou rouleau .

Mode d'emploi :

Agiter avant usage. Sur du bois neuf, diluer 5-10%et applique ns premièrè passe dans le sens del lignes du bois. Aprè s 24 heures la deuxièmè passe.

TRAITEMENT SURFACES

Bois neuf: poncer légèrement, enlever la poussière y laisser secher avant vernir. Ne pas applquer sur de bois tropicaux.

Bois déjà vernis : Lijar la superficie y aplicar una mano de barniz diluido al 5%. Si el Poncer la surface et enlever poussière et le vieux vernis qui ne soit pas bien adhère. Ensuite, deux couches comme précédent.

CONSERVATION

Tienes bien 12 mois en pot fermé. Proteger du froid par dessous de 5°C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com