



VERNIS HAUTE PROTECTION

DESCRIPTION

Vernis synthétique de polyuréthane, pour protéger et décorer le bois, tant en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Grand pouvoir de remplissage et nivelation.
- ✓ Très bonne élasticité et résistance aux coups.
- ✓ Très transparent.
- ✓ Haute protection contre la radiation Ultraviolette.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour protéger et colorer toutes les surfaces du bois, ou l'on désire une finition durable et décorative, donnant un film d'excellente finition sur bois massif

PRÉSENTATION

Couleur: Incolore et carte du système tinctométrique.

Finition: Satinée et brillante.

Formats en 0,375, 0,75 et 4 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Vehicule fixe Resines alkydes uréthannées.

Solvant : Hydrocarbures aliphatiques.

Densité 1,12 ± 0.02 Kg./Lt.

Rendement 10 – 12m2/Lt.

Séchage Au toucher 3-5 heures.
Repeindre A partir des 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches 2 couches.

Dilution 5-15 % avec solvant universel.

T°C d'application T°C ambiance entre 5 et 30°C.

Outillage : Brosse, rouleau, pistolet.

Mode d'emploi:

Agiter avant usage. Sur bois neuf, diluer entre 5 et 10% avec du solvant et appliquer une première passe, dans le sens des lignes du bois. A près 24 heures, poncer doucement la surface et appliquer une deuxième main.

La tonalité de la couleur peut varier en fonction du nombre de couches, la dilution du vernis, l'absorption et la couleur du bois à traiter.

TRAITEMENT SURFACES

Bois neuf: Doit être poncé, propre, sec et sans poussière.

Vieux bois vernis: Poncer la surface et appliquer une main diluée 5%.

Si le vieux vernis est détérioré, il faut le décaper et traiter après comme du bois neuf.

CONSERVATION

En emballage fermé se maintient bien pendant 12 mois. Garder à l'abri de T°C extrêmes.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com