



PINAY SOLS

DESCRIPTION

Peinture émail pour sols, formulée avec des résines acryliques et de chlorocaoutchouc. Monocomposant, avec très bonne adhérence sur tous les surfaces minérales, (bêton, asphalte, etc)

Résines acryliques et de chlorocaoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très bonne adhérence sur goudron, béton, asphalte Macadam.
- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Usage en extérieurs.
- ✓ Résistance à l'intempérie: Pluie, rayons UV (radiation solaire) et polluants atmosphériques.
- ✓ Revêtement anti-poussière.
- ✓ Facilité de maintien.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement recommandé pour signalisation routière horizontale. Routes, parkings extérieur et intérieur, bord de trottoir, etc.

Appliquer sur de l'asphalte, du ciment et béton.

La surface à traiter, doit être poreuse, pas poncée. Si ce n'est pas le cas, il faut ouvrir le pore avec des moyens mécaniques ou l'application de primaire époxy deux composants, comme pont d'adhérence.

PRÉSENTATION

Couleurs blanc, gris, vert, rouge ou autres couleurs sur commande.

Finition satinée.

Formats en 4 et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe Résines acryliques et de chlorocaoutchouc.

Pigments Minéraux et organiques.

Solvents Mélange d'hydrocarbures

Densité 1,15 -1,5 Kg./L. dependent de la couleur.

Volume Sólidos 32 ± 2%.

Rendement 10 – 12 m2/Lt. (aproximé, dependant de l'absortion du support).

Séchage Au doigt 30 minutes.
Total 3-4 heures.
Repeindre 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches 2 couches.

Epaisseur recommandée 40-55 microns par couche.

Dilution avec solvant 30-40% première couche et 10 % suivantes.

Température d'application Temperature ambiente de 5 a 30 °C.

Outillage Brosse, rouleau, airless.
Agiter convenablement avant application.

TRAITEMENT SURFACES

Pour garantir une bonne adhérence, les surfaces scellées et poncées, doivent être traitées pour ouvrir le pore, bien soit par des moyens mécaniques, fraisage, brossage à l'acier, ou chimiques, avec de l'acide chlorydrique dilué et lavage abondant. Laisser sécher tout à fait. Sur des vieilles surfaces, il faut éliminer les restes de peinture mal adhérentes, les graisses et poussière de surface.

On recommande appliquer une première passe de Primaire époxy deux composants Pinay, comme couche d'adhérence et deux mains de peinture Pinay pour sols.

CONSERVATION

Facile à mélanger par simple agitation après 12 mois en pot fermé. Maintenir à l'abris de températures sous zero.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com