



ÉMAIL POLIURÉTHANE MÉTAL

DESCRIPTION

Email poliuréthane aliphatique, à base de résines hydroxylées, pour protéger des surfaces métalliques, tant en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Facile à appliquer, brosse avec douceur et nivelle très bien.
- ✓ Adhère très bien sur la plupart des surfaces métalliques.
- ✓ Couleur et brillant très résistants.
- ✓ Ne jaunis pas.
- ✓ Haute résistance chimique et à l'intempérie.
- ✓ Dureté du film sec très élevée. Résiste bien aux abrasifs.

USAGES RECOMMANDÉS

Indiqué pour des systèmes de protection de longue durée, des surfaces métalliques, même en ambiances très agressives. Très belle et durable finition.

Très adhérent sur toutes les surfaces métalliques, même galvanisées. Néanmoins on recommande faire un essai d'adhérence sur les surfaces où l'on suppose un ancrage difficile.

PRÉSENTATION

Couleurs en blanc et carte RAL.

Finition Brillante, satinée ou mate.

Formats en 0,800+0,200 L. 4+1L et 12+3 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe	Résines acryliques hydroxylées.
	Pigments	Minéraux et organiques.
	Solvent	Mélange d'hydrocarbures.

Densité	1,05 ± 0.02 Kg./L.
----------------	--------------------

V. Solides	50 ± 2%
-------------------	---------

Rendement	6 – 8 m ² /Lt por capa.
------------------	------------------------------------

Séchage	Au toucher	45 minutes.
	Total	6 heures.
	Repeindre	24 heures.

APPLICATION

COUCHES 2 COUCHES.

Mélange du produit: Bien mélanger la base avec son catalyseur correspondant en relation 4/1.

Temps de vie du mélange(pot life): Máximo 6 horas.

Epaisseur recommandée: 60-70 microns en sec par couche.

Dilution : Première couche 25% et 10% les suivantes, avec du solvant poliuréthane.

T°C. d'application: Ambiance entre 10 et 30 °C.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, seches et sans traces d'oxide, graisse, humidité, etc.
On recommande décaper les vieilles peintures.

CONSERVATION

En emballage fermé tient bien pendant un an. Protéger des T°C extrêmes. Le catalyseur peut durcir à hautes températures. Proteger du gel.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com