



REVÊTEMENT SILICATE

DESCRIPTION

Revêtement formulé avec une solution de silicate de potassium. Ce produit ne forme pas de film sur le substrat et s'intègre par pénétration. Résiste les plus dures conditions climatiques. Très couvrant et très lessivable.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable à la vapeur de l'eau.
- ✓ Très adhérent sur des supports MINÉRAUX. Ne pas utiliser sur des supports organiques.
- ✓ Très bonne résistance à l'intempérie (UV, pluie, froid)
- ✓ Une fois pris ou forgé, devient un recouvrement solide, soudé avec le support qui protège et tout à fait imperméable.
- ✓ Bonne résistance au lessivage.
- ✓ Fabriquée avec des produits minéraux naturels.

USAGES RECOMMANDÉS

Recommandé pour toutes les surfaces du bâtiment, dans toutes les ambiances, en extérieur ou intérieur, mais seulement sur des supports MINÉRAUX.

PRÉSENTATION

Couleur : Blanc.
Finition : Mât
Formats : 14 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe Polymère styrène acrylique (max. 5%)
Pigments	Dioxyde de titane et charges sélectionnées

Densité	1,44± 0.02 Kg./L
----------------	------------------

V. Solides	61 ± 2%
-------------------	---------

Rendement	8 – 10 m ² /Lt (Aprox.)
------------------	------------------------------------

Séchage	Au toucher Total Repeindre	1-2 heures. 24 heures. A partir des 24 heures à 20 °C.
----------------	----------------------------------	--

APPLICATION

Couches	2 ou plus selon besoin.
Dilution	15-20 % la première passe et 10% avec de l'eau.
T°C application	Entre 5 et 30°C .
Outillage	Airless, brosse, rouleau,etc. Bien agiter avant usage

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et libres d'efflorescences salines.
S'il y a des restes de peinture organique, il faut l'éliminer par grattage. Ce produit n'adhère pas sur des surfaces peintes préalablement.

CONSERVATION

Maintenir à l'abris de T°C inférieures à 5°C
Se conserve bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com