



ROKIPLAS 2000 SILOXANE

DESCRIPTION

Revêtement formulé à partir de polymères acryliques et siloxanes, destiné à la décoration, à la protection et à l'imperméabilisation des façades. Il présente une résistance élevée aux conditions météorologiques défavorables, une respirabilité et une durabilité sur les façades.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Perméabilité à la vapeur d'eau : V2 (hautement respirant) (selon la norme UNE-EN 1062-1) Certificat CE, selon la norme 1504-2:2004.
- ✓ Degré de brillance : mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° de réflectance).
- ✓ Adhésion élevée sur des substrats tels que le fibrociment, le béton, les briques, les mortiers,
- ✓ carreaux de céramique, etc.
- ✓ Grande résistance aux intempéries et à la saleté.
- ✓ Bonne résistance au frottement humide.
- ✓ Hydrofuge. Effet nacré : repousse l'eau de pluie.
- ✓ Jusqu'à 10 ans de garantie sur les façades.
- ✓ Résistant aux micro-organismes : contient un conservateur anti-moisissures qui protège contre la formation de moisissures, d'algues et de vert-de-gris.
- ✓ Faible émission de composés organiques volatils (COV) dans l'air.

USAGES RECOMMANDÉS

Particulièrement adapté à la peinture de tous les types de surfaces de bâtiments tels que les façades, les murs mitoyens, les cours, etc., à l'intérieur et à l'extérieur, qui nécessitent un niveau élevé de respirabilité.

PRÉSENTATION

Couleurs en blanc.

Couleurs spéciales sur demande ou avec le système tintométrique Pinay.

Finition mate.

Formats 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe Résines polymères acryliques et siloxanes.
pigment titane et charges sélectionnées.

Densité $\pm 1,53 \pm 0,02$ Kg./Lt.
 $\pm$ Solides 62,2% **Solides**

Rendement 10 - 12 m²/Lt par couche (approximatif, selon les exigences de la surface)

Séchage Air tac à 30 minutes
Total 24 heures.
Ecouvrement Après 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches 2 couches ou plus, selon les besoins.

Dilution 15-20% pour la première couche, et jusqu'à 10% pour les couches suivantes.

Température d'utilisation Température ambiante de 5 à 30 °C.

Outils d'application Équipement de pulvérisation aérographique, airless, pinceau, truelle, rouleau, etc.
Bien agiter avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Surfaces neuves: Elles doivent être dépoussiérées, propres, sèches et exemptes d'efflorescences salines.

Surfaces anciennes: en plus des considérations ci-dessus, les résidus de peinture doivent être éliminés. En cas d'application sur des surfaces déjà peintes, les zones défectueuses et fissurées doivent être poncées, remplies et nivelées avec le produit le plus approprié de la gamme Pinayplast. Si la surface est poudreuse ou présente de grandes différences d'absorption, appliquer un fixateur acrylique pour égaliser la surface, en particulier dans le cas de couleurs intenses.

CONSERVATION

Facile à homogénéiser par une agitation pratique, après un stockage de 12 mois dans des récipients fermés. Exempt de peaux et de caillots. Conserver à l'abri des températures inférieures à 5 °C.

SÉCURITÉ

Voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.