



PISCINAS AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua, formulada en base a resinas acrílicas para el pintado de paredes y suelos de piscinas.

VENTAJAS

- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Gran adherencia al soporte e impermeabilidad al agua.
- ✓ Buena resistencia a elevadas presiones de agua.
- ✓ Favorece la limpieza y retrasa la formación de hongos y algas.

USOS RECOMENDADOS

De aplicación sobre muros y pavimento de piscinas de cemento y hormigón tanto en interiores como en exteriores.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco, Azul y Azul Oceano.
Acabado Mate sedoso.
Formatos de 5 Kg y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas acrílicas en emulsión.
	Pigmentos	Orgánicos e inorgánicos.
	Disolvente	Agua.

Densidad	1,35 Kg./L.
-----------------	-------------

Rendimiento	10 – 12 m2/Lt.
--------------------	----------------

Secado	Al tacto	30 minutos.
	Repintado	A partir de las 4-5 horas .

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 según soporte.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Brocha y rodillo.

Para llenar las piscinas después del pintado, esperar 15 días.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Los soportes nuevos no deben pintarse antes de 1 mes, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Posteriormente hacer un lavado ácido de la superficie con Ácido Clorhídrico (Salfumán) diluido al 10% con agua. Luego, aclarar con abundante agua a fin de eliminar los carbonatos y áridos débilmente adheridos a la masa, y dejar secar completamente durante un mínimo de 48 horas. La primera mano debe aplicarse diluida al 20-25 % con agua. La segunda mano diluir un 10 %.

Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En piscinas ya pintadas, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y lijar las partes que estén fuertemente adheridas, procurando no depositar una capa excesiva sobre las mismas. Si existen manchas verdes o negras puede ser debido a la presencia de mohos o algas, y deberán eliminarse completamente antes del pintado de la piscina. Una vez preparada la superficie proceder como el caso de superficies nuevas.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com