



DEPORTIVA



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua formulada para el pintado de suelos que presenten un buen nivel de porosidad con una elevada resistencia al roce, como son los frontones, pistas de tenis, canchas deportivas. EXTERIOR- INTERIOR.

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia a los cambios atmosféricos e inclemencias del tiempo.
- ✓ Gran estabilidad, larga duración y resistencia a la abrasión.
- ✓ Facilidad de aplicación.
- ✓ Acabado mate sedoso.
- ✓ Antideslizante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas de copolimeros acrílicos.
	Pigmentos	Minerales y orgánicos.
	Dilución	Agua.

Densidad	1,30 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

Rendimiento	10 - 12m ² /Lt.	(Depende de la absorción de la superficie).
--------------------	----------------------------	---

Secado	Al tacto	1 hora.
	Repintado	6-8 horas.
	Secado Total:	A partir de las 72 h.

Brillo	Semi mate
Solido en volumen	37 % - UNE EN 48090
Solido en peso	53 % - UNE EN ISO 3251
PH	8.0 - 10.0 (23 ± 2 °C)



APLICACIÓN

Capas 2 – 3 capas

Espesor recomendado 70 micras secas por capa y mano.

Dilución 20-30 % la primera mano, 10-20 % la segunda mano, con pistola diluir hasta un óptima viscosidad.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Brocha, rodillo, y pistola.

USOS RECOMENDADOS

Gracias a su gran resistencia a la abrasión, está especialmente indicado para pavimentos deportivos, paredes y suelos de frontón, así como aglomerados asfálticos y para el pintado de fachadas donde se exija una máxima resistencia.

PRESENTACIÓN

Colores en Gris, Rojo, Blanco, Verde y Azul.
Formatos de 4 L y 15 L.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas. Cuando se trata de pintar pavimentos deportivos y a base de asfalto, su aplicación se recomienda a pistola, al objeto de no taponar el drenaje del pavimento y disminuir el consumo innecesario.

En paredes y muros puede aplicarse a brocha o rodillo.

Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más adecuado a cada soporte, procurando en la nueva aplicación no depositar una capa excesiva que dificulte el drenaje.

Es recomendable aplicar un fijador W20 2 Componentes al agua o fijador al disolvente HQS, dependiendo de las superficies a tratar.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD



Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Disponemos del siguiente ensayo:

Bellaterra, 17 de Enero de 2020		Producto:				
PINTURAS AYELENSES S.L N.I.F.: B46203550 Plaza San José s/n 46812 Aiello de Malferit (Valencia)		TENIS AZUL				
PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. UNE-EN 1504-2:2005 Sistemas de protección superficial para el hormigón.						
Ensayos		Resultados	Requisitos			
			Sistemas Flexibles		Sistemas Rígidos	
1- Determinación de la adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999		1,8 MPa	Sin cargas de tráfico ≥0,8 MPa	Con cargas de tráfico ≥1,5 MPa	Sin cargas de tráfico ≥1,0 MPa	Con cargas de tráfico ≥2,0 MPa
2- Determinación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad), UNE-EN ISO 7783:2012	Flujo de vapor de agua G	0,10 g/h	Espesor de la capa de aire equivalente Sd			
	Transmisión de vapor de agua V	264 g/m² * d	Clase I	Clase II	Clase III	
	Espesor de la capa de aire equivalente (Sd)	0,08 m	Sd < 5 m	5 ≤ Sd ≤ 50 m	Sd > 50 m	
	Factor de resistencia al vapor de agua μ	643				
3- Resistencia al frote húmedo, UNE-EN ISO 11998 y UNE-EN 13300		3,65 μm	Clase I			

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayello de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com