



Pinay

SPORT

DESCRIPTION

Peinture acrylique à l'eau formulée pour la peinture des sols présentant un bon niveau de porosité et une résistance élevée au frottement, tels que les frontons, les courts de tennis et les terrains de sport. EXTÉRIEUR-INTÉRIEUR.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Excellente résistance aux changements atmosphériques et aux intempéries.
- ✓ Grande stabilité, longue durée et résistance à l'abrasion.
- ✓ Facilité d'application.
- ✓ Finition mate soyeuse.
- ✓ Antidérapante.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe Résines de copolymères acryliques.
Pigments minéraux et organiques. Dilution Eau.

Densité 1,30 ± 0,02 kg/l.

Rendement 10 – 12 m²/L. (Dépend de l'absorption de la surface).

Séchage Au toucher 1 heure.
Recouvrement 6 à 8 heures.
Séchage complet : à partir de 72 h.

Brillance Semi-mat
Solide en volume 37 % - UNE EN 48090
Solide en poids 53 % - UNE EN ISO 3251
PH 8,0 - 10,0 (23 ± 2 °C)

APPLICATION

[Escriba aquí]



Couches 2 à 3 couches

Épaisseur recommandée 70 microns secs par couche et par passe.

Dilution 20-30 % pour la première couche, 10-20 % pour la deuxième couche, diluer au pistolet jusqu'à obtenir une viscosité optimale.

Température d'application Température ambiante de 5 à 30 °C.

Outils d'application Pinceau, rouleau et pistolet.

USAGES RECOMMANDÉS

Grâce à sa grande résistance à l'abrasion, il est particulièrement adapté aux revêtements sportifs, aux murs et sols de frontons, ainsi qu'aux enrobés bitumineux et à la peinture de façades où une résistance maximale est requise.

PRÉSENTATION DE L'EMBALLAGE

Couleurs disponibles : gris, rouge, blanc, vert et bleu.
Formats de 4 L et 15 L.

TRAITEMENT SURFACES

Surfaces neuves : elles doivent être exemptes de poussière, propres, sèches et exemptes d'efflorescences salines. Lorsqu'il s'agit de peindre des sols sportifs et à base d'asphalte, il est recommandé d'utiliser un pistolet afin de ne pas obstruer le drainage du sol et de réduire la consommation inutile.

Sur les murs et les cloisons, il peut être appliqué au pinceau ou au rouleau.

Surfaces anciennes : il est nécessaire de nettoyer et de dégraisser la surface. Sur les supports déjà peints, les zones défectueuses de la peinture doivent être éliminées et assainies à l'aide de la méthode la plus appropriée à chaque support, en veillant à ne pas appliquer une couche excessive qui pourrait entraver le drainage.

Il est recommandé d'appliquer un fixateur W20 2 composants à l'eau ou un fixateur à solvant HQS, en fonction des surfaces à traiter.

CONSERVATION

Facile à homogénéiser, par agitation appropriée, après un stockage de 12 mois dans un récipient fermé. Ne présente pas de peau, de caillots ni de gels. Conserver à l'abri de températures inférieures à 5 °C.

[Escriba aquí]

SÉCURITÉ

Consulter l'étiquette et la fiche de sécurité.

Nous disposons du test suivant :

Bellaterra, le 17 janvier 2020		Produit :					
PINTURAS AYELENSES S.L N° d'identification fiscale : B46203550 Plaza San José s/n 46812 Aiello de Malferit (Valence)		SPORT BLEU					
PRODUITS ET SYSTÈMES POUR LA PROTECTION ET LA RÉPARATION DES STRUCTURES EN BÉTON. Définitions, exigences, contrôle qualité et évaluation de la conformité. UNE-EN 1504-2:2005 Systèmes de protection de surface pour le béton.							
Essais		Résultats		Exigences			
				Systèmes flexibles		Systèmes rigides	
1- Détermination de l'adhérence par traction directe, UNE-EN 1542:1999		1,8 MPa		Sans charges de trafic	Avec charges de trafic	Sans charges de trafic	Avec charges de trafic
				≥0,8 MPa	≥1,5 MPa	≥1,0 MPa	≥2,0 MPa
2- Détermination de la vitesse de transmission de l'eau-vapeur (perméabilité), UNE-EN ISO 7783:2012	Débit de vapeur d'eau G	0,10 g/h		Épaisseur de la couche d'air équivalente Sd			
	Transmission de vapeur d'eau V	264 g/m ² * d		Classe I	Classe II		Classe III
	Épaisseur de la couche d'air équivalente (Sd)	0,08 m		Sd < 5 m	5 ≤ Sd ≤ 50 m	Sd > 50 m	
	Facteur de résistance à la vapeur d'eau μ	643					
3- Résistance au frottement humide, UNE-EN ISO 11998 et UNE-EN 13300		3,65 μm		Classe I			

[Escriba aquí]