



CONVERTIDOR DE ÓXIDO

DESCRIPCIÓN

Imprimación base agua para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o acero. Reacciona con el óxido para formar una capa protectora que neutraliza la oxidación superficial.

VENTAJAS

- ✓ Transforma el óxido superficial en una película protectora.
- ✓ Repintable con esmalte.
- ✓ Evita el completo lijado del hierro, solo hay que quitar las escamas de óxido.
- ✓ Se aplica directamente sobre el óxido.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para todo tipo de elementos de hierro o acero, desde carpintería metálica de todo tipo (puertas, ventanas, barandillas, (verjas, etc.) hasta pequeñas reparaciones en electrodomésticos y vehículos.

PRESENTACIÓN

Color: Blanco, que al reaccionar con el óxido, adquiere un acabado negro.
Formatos de 0,250 L y 0,500 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad 1,00 ± 0.02 Kg./L.

Tiempo de actuación 15-30 minutos.

Secado Al tacto 30-45 minutos
Repintado A las 6 horas (en condiciones normales de tª y humedad)

Rendimiento: 8-10 m² / L.

APLICACIÓN

Capas 1 capa.

Dilución Listo al uso.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Paletina, brocha, rodillo.

Preparación de la superficie:

Es necesario eliminar cualquier resto de suciedad o grasa antes de tratar con Convertidor de Oxido. Para ello, lavar con agua y detergente, o con disolvente si fuera necesario, enjuagar bien y dejar secar. Deben quitarse las partículas sueltas de óxido y/o pintura.

Modo de empleo:

Agitar bien el envase. Separar del envase original la cantidad de producto necesaria para la aplicación, para evitar la pérdida de reactividad del producto durante su aplicación desde el envase original.

El Convertidor de Oxido se aplica a brocha sobre las zonas oxidadas, sin diluir e insistiendo en desniveles, bordes y esquinas. Se producirá una reacción química entre el óxido y el convertidor, que se aprecia a simple vista, transformándose el óxido en una capa negra formada por quelatos de hierro. Si en alguna zona no se produjera esta reacción, lavar y desengrasar bien y aplicar una nueva capa de Convertidor de Oxido.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com