



BARNIZ ALTA PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Barniz sintético de poliuretano para la protección y decoración de la madera para interiores y para exteriores.

VENTAJAS

- ✓ Gran poder de nivelación y relleno.
- ✓ Buena elasticidad y resistencia.
- ✓ Elevado nivel de protección y dureza.
- ✓ Gran transparencia.
- ✓ Alta protección contra los rayos ultravioleta.

USOS RECOMENDADOS

Para la protección y el teñido de todo tipo de superficies de maderas donde se requiera un acabado duradero y decorativo proporcionando una película de excelente acabado en maderas macizas, puertas, sillas, zócalos, ventanas, etc.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro, y carta de colores de sistema tintométrico.
Acabado Satinado y Brillante.
Formatos de 0,375 L, 0,75 L y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas alquídicas uretanadas.
Disolvente Hidrocarburos alifáticos.

Densidad 1,12 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 13 – 15 m²/Lt.

Secado Al tacto 3-5 horas.
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 capas.

Dilución 5-15 % con disolvente universal.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Paletina , brocha, rodillo.

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. En maderas nuevas diluir entre un 5-10% y aplicar una primera mano en el sentido del veteado de la madera. Pasadas 24 horas lijar la superficie y aplicar una segunda mano.

El tono del color de los barnices teñidos varía en función del número de capas, dilución, absorción y color de la madera que aplicamos.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Maderas nuevas: Deben estar lijadas previamente, exentas de polvo, y secas. En caso de necesitar una mayor protección frente a hongos e insectos xilófagos aplicar un fondo protector contra hongos. No aplicar sobre maderas tropicales.

Maderas barnizadas: Lijar la superficie y aplicar una mano de barniz diluido al 5%. Si el barniz presentase desconchados, deberá eliminarse con un quitabarnices, y proceder seguidamente como si se tratase de madera nueva. Si se desconoce la naturaleza del anterior barniz se deberá hacer un ensayo previo para comprobar la compatibilidad entre ambos..

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com