

TRÁFICO AL AGUA BLANCO

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a partir de resinas acrílicas en dispersión acuosa estudiada especialmente para la señalización de carreteras y pavimentos de asfalto y hormigón.

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia al desgaste.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ No sangra sobre el asfalto.
- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Excelente adherencia sobre hormigón, asfalto, y cemento.
- ✓ Elevada dureza.

USOS RECOMENDADOS

Uso especialmente indicado para pavimentos de hormigón y asfalto.

PRESENTACIÓN

Color: Blanco.
Acabado Mate sedoso.
Formatos de 1 L, 4L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas de copolímeros acrílicos al agua.
	Pigmentos	Minerales y orgánicos.
	Disolvente	Agua

Densidad 1,55 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 7 – 8m²/Lt. (Depende de la absorción de la superficie).

Secado al tacto 10 minutos.

Volumen en sólidos 45 %.

APLICACIÓN

Capas 2 capas.

Espesor recomendado 150 micras secas.

Dilución 10-15 % la primera mano, 5-10 % la segunda mano, con pistola diluir hasta una óptima viscosidad.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.

Útiles de aplicación Brocha, rodillo, y pistola.

Este material cumple con la norma española **INTA 16 44 15 B**.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Los pavimentos nuevos, no deben pintarse antes de los 30 días, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Una vez totalmente fraguado y seco el pavimento debe limpiarse completamente antes de proceder al pintado, y en el caso de que el suelo no sea poroso, debe procederse a un cepillado previo con púas metálicas y aplicar una imprimación puente de adherencia. No pintar si el suelo está húmedo. Los asfaltos deben estar completamente secos.

Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más adecuado a cada soporte, y proceder como en las superficies nuevas.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 ºC.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com