



SHOP PRIMER

DESCRIPTION

Primaire phosphatant mono composant avec de l'acide phosphorique, pour usage industriel sur galvanisé, aluminium et supports ferreux.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très adhérent sur tous les métaux.
- ✓ Permet repeindre avec des finitions variées.
- ✓ Permet soudure et oxy coupe.
- ✓ Contient des pigments anticorrosifs non toxiques.
- ✓ Protection temporaire de l'acier sablé.

USAGES RECOMMANDÉS

Sur tous les supports métalliques qui présentent des problèmes d'adhérence, comme pont d'union pour finir le travail avec ce que l'on désire (émail, époxy, polyuréthane etc)

PRÉSENTATION

Couleurs en Incolore et Blanc.

Finition mât.

Formats en 4 L et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicul fixe	Resines de polivinyl butiral modifié.
	Pigments	Antioxydants sans chromates.
	Solvent	Mélange de cétones et alcools

Densité	1,02 ± 0.02 Kg./L.
----------------	--------------------

V. Solides	32 ± 2%
-------------------	---------

Rendement	10 – 12 m2/Lt. .
------------------	------------------

Séchage	Au toucher	15 minutes.
	Total	30 minutes.
	Repeindre	3 heures à 20°C.

APPLICATION

Couches	1 couche.
Dilution	10% pour pistolet avec solvant ad hoc.
T°C application	Entre 5 et 30°C.
Outils :	Équipe de projection aéro graphique. Bien agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches, sans graisse ni traces de poussière ou oxyde. Eliminer tous les éléments non adhérents, avec décapage abrasif.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant 12 mois. Maintenir à l'abri de basses T°C.
Agiter avant usage

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité .

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com