



ÉMAIL INDUSTRIEL SÉCHAGE RAPIDE

DESCRIPTION

Émail industriel de séchage rapide pour usage industriel.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Adhère bien sur ferExcelente adherencia sobre hierro.
- ✓ Bon pouvoir ant corrosif.
- ✓ Temps de séchage et repeinte très courts.
- ✓ Facile à appliquer.

USAGES RECOMMANDÉS

Intérieur et extérieur, appliquer au chantier ou à l'atelier sur des surfaces métalliques, lorsque l'on cherche un séchage très rapide sur machinerie, poutres, etc.

PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc, Noir, base TR el sur demande carte RAL.
Finition brillant et satin.
Formats en 4 L et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe	Resins alkydes styrène.
	Pigments	Minéraux et organiques.
	Solvent	Mélange d'hydrocarbures.
Densité	1,35 ± 0.02 Kg./Lt.	
V. Solides	45% aprox.	
Rendement	8 – 12 m2/Lt. aprox.	
Séchage	Au tocher	45-60 minutes.
	Total	90 minutes.
	Repeindre	3 heures à 20°C.

APPLICATION

Couches	1 couche.
Dilution	10-15 % pour pistolet. 5-10 % pour brosse.
T°C application	Entre 5 et 30°C
Outillage :	Équipe de projecton aéro graphique, brosse. Agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Fer: shop primer ou primer anti corrosion .
Galvanisé: primaire de Pinafix ou shop primer .
Les surfaces doivent être libres de graisse et humidité.
On doit enlever les parties mal adhérentes avant peindre.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois
Agiter avant usage

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com