



ESMALTE INDUSTRIAL SECADO RÁPIDO ACABADO BRILLANTE Y SATINADO

DESCRIPCIÓN

Esmalte Industrial de secado rápido para uso industrial.

VENTAJAS

- Excelente adherencia sobre hierro.
- Buen poder anticorrosivo.
- Tiempos cortos de secado y repintado.
- Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.
- Excelente relación calidad-precio.

USOS RECOMENDADOS

· Indicado para usos interior y exterior cuando se requiere un secado rápido. Especialmente para ser aplicado en taller o a pie de obra sobre superficies metálicas (maquinaria, estructuras, rejas, vallas).

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco, negro, base TR y bajo pedido de carta RAL.
Acabado Brillante y Satinado.
Formatos de 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo:	Resinas alquídicas estirenadas.
	Pigmentos	Minerales y orgánicos.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

Densidad	1,35 ± 0.02 Kg./L. dependiendo del color.
-----------------	---

V. Sólidos	45% aprox, dependiendo del color
-------------------	----------------------------------

Rendimiento	12 – 14 m2/Lt. aprox.
--------------------	-----------------------

Secado	Al tacto	45-60 minutos
	Total	90 minutos
	Repintado	A partir de las 2 horas a 25 °C.

APLICACIÓN

Capas 1 capa

Espesor recomendado 40-50 micras secas.

Dilución 10-15 % para aplicación a pistola aerográfica o airless.
5-10 % para aplicación a brocha o rodillo.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Preparación de la superficie:

Superficies nuevas:

Debe ser preparada según el tipo de material a recubrir.

Hierro: Imprimir con imprimación, shop primer, etc.

Galvanizado: Imprimir con Pinafix al disolvente, o shop primer.

PVC y superficies no férricas: Proceder a un ligero lijado y a continuación aplicar Pinafix al disolvente.

Superficies viejas:

Si está en mal estado eliminar zonas oxidadas y mal adheridas. La superficie a pintar debe estar limpia de grasa, humedad, y cualquier otra suciedad que impida una buena impregnación y adherencia. Si la superficie está en buen estado proceder con un lijado suave y aplicar el esmalte.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Imprimación solo apta para uso en instalaciones industriales.

Pinay

Pinturas Ayelenses S.L.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com