



ELÁSTICO FACHADAS



DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico impermeabilizante, formulado a partir de polímeros acrílicos y exenta de productos asfálticos, para impermeabilizar fachadas. **ANTIMOHO.**

VENTAJAS

- ✓ Excelente elasticidad sobre fachadas la cual le permite tapar las microfisuras y pequeñas fisuras.
- ✓ Gran adherencia para evitar el ampollamiento en soportes como fibrocemento, hormigón, ladrillos, morteros, losetas cerámicas, etc.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Una vez seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente impermeable y elástico.
- ✓ Buena resistencia al frote húmedo.
- ✓ Totalmente impermeable.
- ✓ Máxima resistencia a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- ✓ Gran resistencia a los álcalis del cemento (insaponificable), o sea, a los ambientes agresivos.
- ✓ Colores inalterables
- ✓ Extraordinaria resistencia a la abrasión húmeda (lavabilidad)
- ✓ Resistencia al desgaste
- ✓ Repelente al agua (auto lavable). Autolavable, significa que la suciedad y polvo de intemperie se remueve con la caída de la lluvia manteniendo entonces una apariencia limpia. Las gotas de agua de la lluvia no son embebidas por la fachada, arrastrándose éstas por la superficie vertical de la fachada, y en ese arrastre recogen la suciedad depositada en la pared llevándosela consigo.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la aplicación en fachadas que presenten problemas de microfisuras y pequeñas fisuras. Como solución a los problemas de filtración de humedad en las fachadas, proporcionando una impermeabilización definitiva. También en fachadas muy expuestas a la lluvia.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco y color bajo pedido y base D y TR.
Acabado Mate.
Formatos de 4 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de polímeros acrílicos.
Aditivos Ceras repelentes al agua.
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,35± 0.02 Kg./L.

V. Sólidos 45 ± 2%

Rendimiento 3-4 m²/Lt. (Aproximado, según necesidades de la superficie).
Para tapar grietas de 0.2 a 0.3 mm. es necesario un consumo mínimo de 450

g/m

Secado Al tacto 2-3 horas.
Total 24 horas.
Repintado A partir de las 6 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 o más capas, según necesidad

Dilución 15-30 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.