



## LÁTEX



### DESCRIPCIÓN

Imprimación de látex a base de polímeros vinílicos al agua. Indicado como preparación de superficies porosas como cal, temple, cemento, regula la absorción en soportes débiles y con mala adherencia por el mal estado de la superficie.

### VENTAJAS

- ✓ Buen poder de fijación.
- ✓ Buena adherencia de las pinturas que se apliquen encima.
- ✓ Reduce la acción de manchado por sales solubles.
- ✓ Buen poder de fijación en soportes débiles y porosos.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para fondear superficies de hormigón, revoco, yeso, etc.

### PRESENTACIÓN

Color: Incoloro  
Acabado Satinado.  
Formatos de 1, 5 y 15 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Copolímeros vinílicos en emulsión.  
Disolvente Agua.

**Densidad** 1,02 ± 0.02 Kg./L.

**Rendimiento** 10 m<sup>2</sup>/Lt. ( diluido con agua)

**Secado** Al tacto 30 minutos.  
Repintado A partir de las 12 horas a 20 °C.

## APLICACIÓN

**Capas** 1 capa.

**Dilución** Diluir 1 litro de Látex con 4 litros de agua.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, brocha y rodillo

## TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

**Superficies nuevas:** deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

**Superficies viejas:** además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast.

## CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com