



## PINAFIX AL DISOLVENTE



### DESCRIPCIÓN

Imprimación polivalente de fondo que actúa como puente de adherencia para pintar sobre superficies no absorbentes.

### VENTAJAS

- ✓ Gran adherencia.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Resistente al exterior.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Buena brochabilidad y nivelación.

### USOS RECOMENDADOS

Imprimación para fondo de superficies metálicas tales como hierro, aluminio, galvanizado, acero, cobre, zinc, etc. Útil para pintar superficies de P.V.C. y otros plásticos. Puede ser repintado con esmalte sintético, laca uretanada, etc.

### PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco  
Formatos de 0,75 L y 4 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Resinas alquídicas.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

**Densidad** 1,35 ± 0.02 Kg./L.

**Rendimiento** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt, a una mano.

<b>Secado</b>	Al tacto	2 horas
	Total	24 horas
	Repintado	Mínimo a las 24 horas.

## APLICACIÓN

<b>Capas</b>	1 ó 2 capas
<b>Dilución</b>	5-10 % máximo, con disolvente para esmaltes sintéticos.
<b>Temp. de aplicación</b>	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.
<b>Útiles de aplicación</b>	Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc. Agitar convenientemente antes de su aplicación.

## TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

El fondo debe estar bien limpio, seco, saneado (sin óxidos, calamina, capas sueltas) y libre de polvo, grasas o ceras.

Para una buena protección anticorrosiva, asegúrese de que la limpieza es correcta y no existe suciedad en la superficie a pintar.

PVC y plásticos: Proceder con un suave lijado e imprimir con pinafix al disolvente.

## CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

The logo for Pinay, featuring the word "Pinay" in a white, bold, sans-serif font inside a dark red rounded square.

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com