



IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA

DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética de secado rápida para uso industrial con propiedades ignífugas.

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia sobre hierro.
- ✓ Buen poder anticorrosivo.
- ✓ Tiempos cortos de secado y repintado.
- ✓ Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ Tiene el certificado M1 según norma UNE 23.727-901R y registrado en el informe de clasificación nº 2257.
- ✓ Ensayos realizados por Aitex.

USOS RECOMENDADOS

Permite la aplicación en taller o en obra sobre piezas o superficies metálicas que deben permanecer algún tiempo como única protección temporal del hierro.

PRESENTACIÓN

Blanco y colores bajo pedido en gris, rojo, y negro.
Acabado mate sedoso.
Formatos 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo: Resinas sintéticas.

Pigmentos Antioxidantes exentos de cromatos y extendedores especiales.
Disolvente Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,65 ± 0.02 Kg./L. dependiendo del color.

V. Sólidos 75% aprox, dependiendo del color.

Rendimiento 8 – 10 m²/Lt. Aprox.

Secado

Al tacto	30 minutos
Total	60 minutos
Repintado	A partir de las 3 horas a 25 °C.

APLICACIÓN

Capas 1 capa

Espesor recomendado 25-30 micras secas.

Dilución 10-15 % para aplicación a pistola aerográfica o airless.
5-10 % para aplicación a brocha o rodillo.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Preparación de la superficie:

Eliminar zonas oxidadas mediante chorreado, o lijado. La superficie a pintar debe estar limpia de grasa, humedad, y cualquier otra suciedad que impida una buena impregnación y adherencia.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com