APPRÊT ANTIOXIDANT DEUX COMPOSANTS

DESCRIPTION

Primaire époxi de deux composants d´usage general, comme pont d´adhérence pour sols en bêton et des supports mëtalliques d´application industrielle.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Application trés facile.
- ✓ Bonne adhérence sur béton et toute sorte de supports métalliques.
- ✓ Resistent aux ambients agressifs.
- ✓ Bonne resistence phisique: abrasión, dureté et élasticité.
- ✓ Grande resistence aux solvents et produits chimiques.
- ✓ Dureté très élevée.

USAGES RECOMMENDÉS

Comme primaire pour una bonne finition d´émail glycérophtallique, epoxys et polyurethanes. Usage à pied d. oeuvre pour de surfaces métallique de machinerie,protection des structures,grillages, barreaux,etc.

PRÉSENTATION

Couleur en Gris.
Finition Mate.
Formats en 0,75+0,25 L , 4+1 Kg et 16+4 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Compositión	VehIcule fixe	Resines epoxy.
	Pigments	mineraux et organiques.
	Solvent	Melange d´ hydrocarbures.
Densité	1,50 ± 0.02 Kg./L.	
Rendement	12 – 14 m2/Lt par couche.	

Séchage	Au doigt	1 heure.
	Total	4 heures.
	Repeindre	Entre12 et 24 heures.

APPLICATION

Couches 1 couche.

Mélange du produit: Mélanger l´émail avec son cataliseur corréspondant en relation 4/1 et homogenizer corréctement.

Temps de vie(pot life) du mélange: Máximum 6 heures.

Epesseur recommendé 30-40 microns en sec par couche.

Dilution Première passe 10%, avec solvent époxy.

TºC. d´application Temperature ambience de 5 a 30 ºC.
Humidité en dessous de 80%.

TRAITEMENT SURFACES

Eliminer les croûtes d´oxide. Nettoyer au jet de sable ou poncer la surface, qui doit être libre de graisse, humidité ou autre saleté qui reduise l´adhérence du produit.

CONSERVATION

Facile à mèlanger, après 12 mois maintenu en embalage originel. Ne presente pas de peaux, ni coagules ni gelifie. Maintenir à des temperaturas supérieures à 0ºC.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com