



VERNIS À BASE DE SOLVANT POUR BÉTON IMPRIMÉ

DESCRIPTION

Vernis de finition à base d'une résine acrylique thermoplastique à faible viscosité, particulièrement adapté à la protection et à l'imperméabilisation des sols en béton imprimé en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Elle agit comme une barrière imperméabilisante en pénétrant profondément à l'intérieur du support.
- ✓ Elle protège la surface contre les intempéries.
- ✓ Elle met en valeur l'aspect esthétique et renforce la résistance à l'abrasion.
- ✓ Elle permet l'évaporation de la vapeur d'eau et isole de l'humidité.
- ✓ Il ne jaunit pas et ne blanchit pas.

USAGES RECOMMANDÉS

Particulièrement indiqué pour la protection et l'imperméabilisation des revêtements à pores ouverts, du béton, du mortier imprimé, de la pierre naturelle, de la brique apparente, etc.

Il offre une excellente protection contre la carbonatation des surfaces en béton.

Il est recommandé d'utiliser ce produit sur des surfaces poreuses ; dans le cas contraire, il convient d'ouvrir les pores ou d'effectuer un test d'adhérence sur le support.

PRÉSENTATION DE L'EMBALLAGE

Couleur : incolore.

Finition brillante.

Conditionnements de 25 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produit à base de solvant

- Finition brillante
- Préserve la texture d'origine du revêtement de sol
- Entièrement imperméable à l'eau
- Haute résistance aux intempéries
- Améliore les résistances mécaniques du béton imprimé
- Bonne résistance générale aux déversements de produits chimiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Liant Résine thermoplastique à faible viscosité.

Densité 1,05 ± 0,02 kg/L.

Rendement 7 à 8 m²/L. (En fonction du pouvoir absorbant du support).

Séchage

Au toucher	30 minutes
Complet	3 heures
Repeint	À partir de 6 heures à 20 °C.

Point d'éclair : 15 °C.

COV : conforme à la directive 2004/42/CE (décret royal 22/2006), annexe I, sous-catégorie h) : 720,3 g/l (750 g/l maximum à compter du 01/01/2007).

APPLICATION

Couches 0,150 kg - 0,250 kg/m² selon le pouvoir absorbant du support ou la finition souhaitée.

Dilution Diluer à 10-20 % avec un solvant universel.

Température d'application Température ambiante comprise entre 5 et 30 °C.

Méthode : pistolet à basse pression, pulvérisateur

Nettoyage : solvant universel.

Conditions : Appliquer à des températures supérieures à + 5 °C et une humidité relative inférieure à 80 %. La température de la peinture et de la surface doit être supérieure à cette valeur.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer à des températures ambiantes supérieures à 25 °C.

Ne pas appliquer à l'extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Ne pas exposer les matériaux à des températures élevées ni les stocker au soleil. Ne pas appliquer si la température du support est supérieure à 30 °C.

TRAITEMENT SURFACES

La surface à traiter doit être sèche, exempte de graisse et d'impuretés, et l'application doit se faire à une température du sol supérieure à 5 °C.

Il est essentiel de réguler la porosité du revêtement afin qu'elle soit suffisamment adaptée pour favoriser la pénétration et l'adhérence de la peinture. Pour cela, les meilleurs résultats sont obtenus grâce à des méthodes mécaniques, car en plus de réguler la porosité du support, elles éliminent tout type de substance ou de corps étranger indésirable.

S'il n'est pas possible de procéder à un traitement mécanique, il faudra au moins effectuer un traitement chimique : élimination des agents étrangers ou indésirables à l'aide d'acide chlorhydrique dilué, puis élimination des résidus d'acide à l'eau abondante, avant de laisser le support sécher complètement et de procéder à la peinture normale.

CONSERVATION

Facile à homogénéiser par une agitation appropriée, après un stockage de 12 mois dans un récipient fermé. Ne présente ni peau ni grumeaux. À conserver à l'abri des températures inférieures à 5 °C.

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

En général, évitez tout contact avec les yeux et la peau ; portez des gants, des lunettes de protection et des vêtements adaptés. Conservez ce produit hors de portée des enfants. Utilisez-le uniquement dans des locaux bien ventilés. Ne jetez pas les résidus dans les égouts. Conservez le récipient bien fermé et dans un endroit approprié. Assurez-vous que le transport du produit se déroule dans de bonnes conditions ; prévenez tout accident ou incident pouvant survenir pendant le transport en raison d'une rupture ou d'une détérioration du récipient. Conservez le récipient dans un endroit sûr et dans la bonne position. N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans des conditions de température extrêmes. Vous devez toujours respecter la législation en vigueur en matière d'environnement, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Pour plus d'informations, il est indispensable de consulter la FICHE DE SÉCURITÉ du produit.

Il est conseillé de vérifier régulièrement si la présente fiche technique est à jour.

Pinturas Pinay garantit la conformité de ses produits aux spécifications figurant dans les fiches techniques. Les conseils techniques fournis par Pinturas Pinay, avant ou après la livraison des produits, sont purement indicatifs et donnés de bonne foi ; ils reflètent le meilleur de nos connaissances, conformément à l'état actuel de la technique, mais sans garantie quant aux résultats finaux, ceux-ci dépendant de conditions d'utilisation qui échappent à notre contrôle. Toutes nos ventes sont soumises à nos conditions générales de vente, dont nous vous recommandons la lecture.

Consultez l'étiquetage et la fiche de sécurité.