



SLURRY C3 CONFORT

DESCRIPCIÓN

Mortero resina modificadas a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, homogénea de alta estabilidad a la radiación ultravioleta. Basada y formulada en los poliuretanos base agua por su naturaleza gomosa y flexible de alta resistencia mecánica. cuarzo de sílice micronizado de granulometría seleccionada y pigmentos. Recrecidos de suelos que presenten un buen nivel de porosidad con una elevada resistencia al roce, como son los frontones, pistas de tenis, canchas deportivas, ...

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia a los cambios atmosféricos e inclemencias del tiempo.
- ✓ Adsorbe los impactos.
- ✓ Confortable por su flexibilidad.
- ✓ No fisura.
- ✓ Gran estabilidad, larga duración y resistencia a la abrasión.
- ✓ Facilidad de aplicación.
- ✓ Acabado mate sedoso.
- ✓ Antideslizante.
- ✓ Es un producto inodoro y no inflamable.
- ✓ Por su composición es un producto resistente a la abrasión con solicitudes de tráfico ligero y peatonal.
- ✓ Buena adherencia a soportes de hormigón y aglomerado asfáltico, ...
- ✓ Producto transpirable vapor agua.

USOS RECOMENDADOS

Campos de aplicación:

- Pavimentos industriales y zonas de estacionamiento de vehículos con tráfico ligero.
- Parking exteriores.
- Tratamiento de isletas o medianas, en obra civil.
- Pavimentación de zonas deportivas.
- Vías peatonales o paseos en zonas recreativas.
- Pavimentos industriales y de garajes interiores.
- Carril-bici.

PRESENTACIÓN

Colores en Gris, Rojo, Blanco, Verde y Azul. Carta RAL consultar.

Acabado Mate sedoso.

Formato 25kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Formulación de resinas en emulsión acuosa.
	Pigmentos	Minerales y orgánicos.
	Cuarzo	Micronizado seleccionados lavados y secos.

Disolvente	Agua.
------------	-------

Densidad	1,70 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

Rendimiento	1,3-1,5 kg/m ² y mano.
--------------------	-----------------------------------

Sólidos	83%
----------------	-----

RESBALADICIDAD (UNE-EN 12633:2003) C3

Secado

Al tacto	1 hora.
	Total 6-8 horas.
	Repintado A partir de 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas	2 capas.
--------------	----------

Homogeneizar el producto antes de su uso. Aplicar con rastra de goma, o con elementos mecánicos adecuados para este producto. La aplicación deberá realizarse en dos o tres capas sucesivas, sin pasar el espesor recomendado.

Es conveniente aplicar SPORT GM90 como sellado del sistema.

Es necesario que el lugar donde se vaya a aplicar esté convenientemente ventilado para conseguir un curado adecuado.

Se sellará con SPORT GM90 sobre todo si va a estar sometido a tráfico ligero de vehículos.

Consumo:

El consumo habitual está en torno a 1,3-1,5 Kg/m², en varias capas, según rugosidad y porosidad del soporte. Para obtener una buena resistencia, como mínimo deben aplicarse dos manos.

Dilución	5-10 % sobre total de producto
Temp. de aplicación:	Temperatura ambiental de 10 a 25 °C.
Útiles de aplicación:	Rastra de goma

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Preparación de Superficie:

Superficies nuevas:

Esperar a la completa curación del cemento (aproximadamente 1 mes). Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Tratamiento mecánico mediante máquina SAT disco de diamante y posterior aspirado.

Reparación de fisuras, grietas y coqueras mediante resina epoxi PR EPOX 100 tixotropada.

Aplicar una capa de imprimación epoxi al agua, PR EPOX W 20 en superficies poco consistentes y absorbentes o muy alcalinas. En el caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido, aclarar con abundante agua y dejar secar.

Es fundamental regular la porosidad del pavimento para que esta sea suficientemente adecuada para favorecer la penetración y anclaje de la pintura, para ello los mejores resultados se obtienen a través de métodos mecánicos ya que además de regular la porosidad del soporte eliminan cualquier tipo de sustancia o cuerpo extraño no deseados.

Si no es posible realizar un tratamiento mecánico deberá realizarse, al menos, un tratamiento químico: eliminación de agentes extraños o no deseados mediante el empleo de ácido clorhídrico diluido para después eliminar los restos de ácido con abundante agua; dejando por último secar el soporte totalmente y proceder al pintado normal.

Superficies pintadas:

Si la pintura está bien adherida, realizar un lijado mediante máquina rotativa y posterior aspirado para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar.

Sobre superficies satinadas lijar y aspirar.

Aplicar previamente una capa de imprimación epoxi al agua, PR EPOX W20, a modo de puente de unión

Soportes en mal estado:

Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos, etc., eliminar restos mecánicamente, reparar fisuras o desperfectos antes de aplicar una capa de imprimación epoxi al agua PR-EPOX W20.

Las superficies en general deberán estar limpias, secas y exentas de grasas, polvo y óxido.
Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días)

Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más adecuado a cada soporte, procurando en la nueva aplicación no depositar una capa excesiva.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com