



SPORT ROAD

DESCRIPCIÓN

Sport Road es un revestimiento rugoso al agua para sistemas sobre asfalto, sujeto a condiciones de tráfico moderadas e intensas. Está expresamente indicado para uso sobre sustratos de asfalto y asfalto impreso. Tiene una excelente adherencia, durabilidad, resistencia al desgaste y deslizamiento.

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia a los cambios atmosféricos e inclemencias del tiempo.
- ✓ Gran estabilidad, larga duración y resistencia a la abrasión.
- ✓ Facilidad de aplicación.
- ✓ Acabado mate sedoso.
- ✓ Antideslizante.
- ✓ Por su composición es un producto resistente a la abrasión con solicitudes de tráfico ligero y peatonal.
- ✓ Buena adherencia a soportes de hormigón y aglomerado asfáltico, ...

USOS RECOMENDADOS

- Pavimentos industriales y zonas de estacionamiento de vehículos con tráfico rodado.
- Parking exteriores.
- Tratamiento de isletas o medianas, en obra civil.
- Pavimentación de zonas deportivas.
- Vías peatonales o paseos en zonas recreativas.
- Carril-bici.

PRESENTACIÓN

Colores en Gris, Rojo, Blanco, Verde y Azul. Carta RAL consultar.
Acabado Mate sedoso.
Formato 20 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas de copolímeros acrílicos.
	Pigmentos	Minerales y orgánicos.
	Cuarzo	Micronizado de cargas seleccionadas.
	Disolvente	Agua.

Densidad 1,45 ± 0.02 Kg. /L.

Rendimiento 0,5 Kg/m², en varias capas, según rugosidad y porosidad del soporte.

APLICACIÓN

Homogeneizar el producto antes de su uso. La aplicación deberá realizarse en dos o tres capas sucesivas, hasta conseguir el espesor deseado. Se puede aplicar diluyendo el producto con agua un 5-10% con agua.

Es conveniente aplicar SPORT GM90 como sellado del sistema.

Es necesario que el lugar donde se vaya a aplicar esté convenientemente ventilado para conseguir un curado adecuado.

Se sellará con SPORT GM90 sobre todo si va a estar sometido a tráfico ligero de vehículos.

Dilución	5-10 % sobre total de producto
-----------------	--------------------------------

Temp. de aplicación:	Aplicar a temperaturas ambientales entre 10 y 25°C. No exponer los materiales a altas temperaturas y o almacenamiento expuesto al sol
-----------------------------	---

Útiles de aplicación:	Rastra de goma, rodillo.
------------------------------	--------------------------

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Preparación de Superficie:

Superficies nuevas:

Esperar a la completa curación del cemento (aproximadamente 1 mes). Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Tratamiento mecánico mediante máquina SAT disco de diamante y posterior aspirado.

Reparación de fisuras, grietas y coqueras mediante resina epoxi PR EPOX 100 tixotropada.

Aplicar una capa de imprimación epoxi al agua, PR EPOX W 20 en superficies poco consistentes y absorbentes o muy alcalinas. En el caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido, aclarar con abundante agua y dejar secar.

Es fundamental regular la porosidad del pavimento para que esta sea suficientemente adecuada para favorecer la penetración y anclaje de la pintura, para ello los mejores resultados se obtienen a través de métodos mecánicos ya que además de regular la porosidad del soporte eliminan cualquier tipo de sustancia o cuerpo extraño no deseados.

Si no es posible realizar un tratamiento mecánico deberá realizarse, al menos, un tratamiento químico: eliminación de agentes extraños o no deseados mediante el empleo de ácido clorhídrico diluido para después eliminar los restos de ácido con abundante agua; dejando por último secar el soporte totalmente y proceder al pintado normal.

Superficies pintadas:

Si la pintura está bien adherida, realizar un lijado mediante máquina rotativa y posterior aspirado para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar.

Sobre superficies satinadas lijar y aspirar.

Aplicar previamente una capa de imprimación epoxi al agua, PR EPOX W20, a modo de puente de unión

Soportes en mal estado:

Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos, etc., eliminar restos mecánicamente, reparar fisuras o desperfectos antes de aplicar una capa de imprimación epoxi al agua PR-EPOX W20.

Las superficies en general deberán estar limpias, secas y exentas de grasas, polvo y óxido. Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días)

Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más adecuado a cada soporte, procurando en la nueva aplicación no depositar una capa excesiva.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.