



## ÉMAIL INDUSTRIEL IGNIFUGE

### DESCRIPTION

Émail industriel à séchage rapide avec des propriétés ignifuges.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très adhérent sur fer.
- ✓ Pouvoir anti corrosif.
- ✓ Temps très court pour séchage et repeindre.
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Certifié M1 norme UNE 23.727-901R, enregistré au document de classification n° 2257.
- ✓ Essais réalisés par Aitex.

### USAGES RECOMMANDÉS

Indiqué pour usage intérieur ou extérieur sur des surfaces métalliques à protéger, pour éviter son oxidation pendant la manipulation et après usage. Indiqué pour protéger des grilles, des structures, des clôtures ou machinerie en général. Séchage très rapide.

### PRÉSENTATION

Couleurs en blanc.

Formats en 4 L et 15 L.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition** Vehicule fixe: Resines alkydes styrène.

Pigments Minéraux et organiques.

Solvant Mélange hydrocarbures de séchage rapide.

**Densité** 1,35 ± 0.02 Kg./L.

**V. Solides** 45% Aprox.

**Rendement** 10 – 12 m2/Lt. Aprox.

**Séchage** Au toucher 45-60 minutes.

Total 90 minutes.

Repeindre À partir des 2 heures à 25 °C.

## APPLICATION

**Couches** 1 couche.

**Epaisseur recommandée** 40-50 microns en sec.

**Dilution** 10-15 % pour applicatio air-less.  
5-10 % pour application à brosse ou rouleau.

**T°C application** Entre 5 et 30 °C.

**Outillage** Equipe de projection aero graphique, brosse ou rouleau.  
Bien agiter avant usage.

## TRAITEMENT SURFACES

### Surfaces neuves:

Fer: Primaire enti oxidant ou shop primer.

Galvanisé: Traiter avec Pinafix solvant ou shop primer.

PVC et surfaces non ferriques: Poncer légèrement et appliquer Pinafix solvant.

Pour compléter l'action ignifuge, on peut appliquer le Primaire Ignifuge Pinay.

### Vieilles surfaces :

Si la surface est en mauvais état, il faut éliminer toutes les zones oxydées ou non adhérees. La surface à traiter doit être propre, sans graisse ni humidité. Si la surface est en bon état, on la ponce un peu avant traitement.

## CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant 12 mois au moins. Préserver du gel.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com