ÉMAIL POLIURÉTHANE MÉTAL

DESCRIPTION

Email poliuréthane aliphatique, à base de résines hydroxilées, pour protegér des surfaces métalliques, tant en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Facile à appliquer, brosse avec douceur et nivelle très bien.
- ✓ Adhère très bien sur la pluspart des surfaces métalliques.
- ✓ Couleur et brillant très résistants.
- ✓ Ne jaunis pas.
- ✓ Haute résistence chimique et à l´intempérie.
- ✓ Dureté du film sec très élèvée. Résiste bien aux abrassifs.

USAGES RECOMMENDÉS

Indiqué pour des systèmes de protection de longue durée, des surfaces metalliques, même en ambiances très agresives. Très belle et durable finition.
Très adhérent sur toutes les surfaces métalliques, même galvavisées. Nèanmoins on recommende faire un essai d´adhérence sur les surfaces ou l´on suppose un ancrage dificile.

PRÉSENTATION

Couleurs en blanc et carte RAL.
Finition Brillante, satinée ou matte.
Formats en 0,800+0,200 L. 4+1L et 12+3 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicue fixe	Résines acryliques hydroxilées.
	Pigments	Minéraux et organiques.
	Solvent	Mélange d´hydrocarbures.
Densité	1,05 ± 0.02 Kg./L.	
V. Sólides	50 ± 2%	
Rendement	6 – 8 m2/Lt por capa.	

Séchage	Au toucher	45 minutes.
	Total	6 heures.
	Repeindre	24 heures.

APPLICATION

COUCHES 2 COUCHES.

Mélange du produit: Bien mélanger la base avec son cataliseur corréspondant en relation 4/1.

Temps de vie du mélange(pot life): Máximo 6 horas.

Eppaisseur recommendée: 60-70 microns en sec par couche.

Dilution : Première couche 25% et 10% les suivantes, avec du solvent poliuréthane.

TºC. d´application: Ambiance entre 10 et 30 ºC.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, seches et sans traces d´oxide, graisse, humidité, etc.
On recommende décaper les vieilles peintures.

CONSERVATION

En emballage fermé tient bien pendant un an. Protéger des TºC extrémes. Le cataliseur peut durcir à hautes températures. Proteger du gel.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com