



REVESTIMIENTO AL SILICATO



DESCRIPCIÓN

Revestimiento formulado a partir de emulsión de silicato potásico. Este producto no forma película sobre el sustrato sino que se integra en él resistiendo las condiciones climatológicas más adversas. Excelente lavabilidad y poder cubriente.

VENTAJAS

- ✓ Gran transpirabilidad al vapor de agua.
- ✓ Gran adherencia sobre soporte mineral, no apto para otro tipo de soporte.
- ✓ Buena resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Una vez seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente impermeable.
- ✓ Buena resistencia al frote húmedo.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, etc., tanto al exterior como al interior sobre soporte mineral.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco
Acabado Mate.
Formato 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de polímeros estireno-acrílicos.
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,44± 0.02 Kg./L

V. Sólidos 61 ± 2%

Rendimiento 8 – 10 m²/Lt por capa (Aproximado, según necesidades de la superficie).

Secado	Al tacto	1-2 horas.
	Total	24 horas.
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 o más capas, según necesidad.

Dilución 15-20 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de impurezas como polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Si se trata de superficies pintadas y éstas se encuentran en buen estado, limpiar y aplicar una capa de pintura.

Para utilizar el producto es necesario homogeneizarlo perfectamente antes de su aplicación.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com