



REVÊTEMENT PLIOLITE

DESCRIPTION

Revêtement imperméabilisant formulé avec des résines de Pliolite. Finition mat, pouvant être appliqué sur toute sorte de parements de maçonnerie. Produit en milieu solvant aliphatique (white spirit).

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Bonne adhérence sur des parements même poussiéreux et surfaces peu absorbantes.
- ✓ Excellente résistance à l'intempérie une fois sec le film. (pluie, T° extrêmes, UV, etc.)
- ✓ Devient en plus, imperméable à l'eau, tout en restant perméable à la vapeur d'eau et au CO₂, grâce à sa structure poreuse.
- ✓ Excellente résistance au frottement humide.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement recommandé pour toute sorte de façades du bâtiment (briques, mortier, béton, pierre, chaux, fibro ciment,..etc). Imperméabilise les façades, tout en maintenant une haute transpiration à la vapeur d'eau, grâce à sa structure micro poreuse.

PRÉSENTATION

Couleur: blanc.

Finition mât.

Formats de 4 et 15 Lts.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition : Résines de Pliolite
Pigment Bioxide de Titanium
Solvant White spirit.

Densité 1,48± 0.02 Kg./L.

Contenu solide 72 ± 2%

Rendement – 6-8 m²/Lt.

Séchage Au toucher 2 heures.
 Total 24 heures.
 Repeindre à partir des 4 heures à 20°C.

APPLICATION

Couches 2 ou plus selon besoin.

Dilution 15-20 % la première passe et 10 la suivante avec du White Spirit.

T°C application T°C ambiance entre 10 et 30°C.

Outillage Projection airless, brosse, rouleau etc:
 Bien agiter avant application.

TRAITEMENT SURFACES

Vieilles surfaces: éliminer les restes de vieilles peintures non fixées.
Surfaces neuves. : doivent être propres et le plus sèches possible.

CONSERVATION

Tient bien dans son emballage fermé pendant au moins 12 mois. Eviter les T°C extrêmes.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com