



## PISCINES CAOUTCHOC CHLORÉ



### DESCRIPTION

Peinture au caoutchouc chloré, spéciale pour peindre des piscines et autres bassins destinés à contenir de l'eau.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très adhérent sur béton et similaires.
- ✓ Bon pouvoir couvrant et conservation de couleur.
- ✓ Évite la formation d'algues ou champignons.

### USAGES RECOMMANDÉS

Peindre des bassins destinés à contenir de l'eau, sauf potable. Piscines et autres.

### PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc, Bleu et Bleu Océan .

Finition mâtt soyeux

Formats en 5 kg et 15 L.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition** Véhicule fixe Résines de Caoutchouc chloré.  
Pigments minéraux et organiques.  
Solvant Mélange de cétones, alcools et hydrocarbures.

**Densité** 1,45 ± 0.02 Kg./L.

**Volume solides** 40 ± 2%

**Rendement** 8 – 10 m<sup>2</sup>/Lt. (Aprox.).

<b>Séchage</b>	Au toucher	20 minutos
	Total	3-4 heures
	Repeindre	24 heures

## APPLICATION

<b>Couches</b>	2 couches.
<b>Dilution</b>	20 %pour airless et 5-10 % pour brosse ou rouleau. Solvant ad hoc.
<b>T°C application</b>	Entre 5 et 30°C

**Outillage** Air less, brosse ou rouleau.  
Pour remplir le bassin il faut attendre deux semaines, pour assurer un séchage total.

## TRAITEMENT SURFACES

Doivent être bien sèches, propres et sans éfflorescences.

## CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant au moins 12 mois.  
Bien agiter avant usage.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com