



LAQUE URÉTHANÉE

DESCRIPTION

Émail laque satin, à base de polyuréthane mono composant. Haute qualité et toucher soyeux pour avoir une finition type laque.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Ne jaunis pa.
- ✓ Couleurs résistantes.
- ✓ Doux à travailler.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant..
- ✓ Très flexible, résiste les contractions et dilatations du substrat.
- ✓ Bonne résistance chimique et à l'intempérie.
- ✓ Effet antioxidant.
- ✓ Multiadherent.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour protéger et décorer tous les supports d'acier, bois, à l'extérieur ou intérieur et qui soient préalablement préparés, scellés et apprêtés si l'on désire une finition hautement décorative.

Apte pour ambiance marine.

PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc et Noir et base D et TR, pour système tintométrique.

Finition Satin et Mât.

Formats en 0,75 L et 4 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Vehicule fixe Resines alkydes modifiées.

Pigments

Bioxide de titanium.

Solvant

Mélange d'hydrocarbures.

Densité 1,30 ± 0.02 Kg./L.

Rendement. 6-8 m²/Lt. Une passe.

Séchage	Au tucher	30 min.
	Total	6 heures
	Repeindre	Mínimum 12 heures.

APPLICATION

Couches	2 couches.
Dilution	5 % máximo avec solvant polyuréthane.
T°C application	Entre 5 et 30°C
Outillage	Air less. Brosse, rouleau. Bien agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces doivent être propres, sèches, sans graisse, ou oxide. Pour appliquer sur bois ou plâtre, on doit apprêter avant.

On peut applique directement su du fer, PVC, galvanisé ou autres plastiques, quoique l'on recommande faire un petit essai d'adhérence en cas de doute.

Dans de ambiances marines, on recommande applique deux mains d'époxy deux composants anti oxydant et appliquer dessus deux mains de l'émail laque.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.
Bien agiter avant usage.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

The logo for Pinay, featuring the word "Pinay" in a white, bold, sans-serif font inside a red rectangular box.

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com