



## VERNIS POLYURÉTHANE



### DESCRIPTION

Vernis synthétique à base de résines de Polyurethane, pour protéger et décorer tous genre de bois en intérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très bonne nivélation et gran pouvoir de remplissage.
- ✓ Bonne flexibilité et résistance aux coups.
- ✓ Très transparent.

### USAGES RECOMMANDÉS

Protéger et teindre toute sorte de bois, ou l'on veuille obtenir une finition durable et decorative.

### PRÉSENTATION

Couleur: Incolore et catalogue de couleurs de nôtre systhème tintométrique.  
Finition satinée et brillant.Acabado Formatos de 0,375, 0,75, y 4 L.  
Formats en 0,375 L. 0,75 L et 4 L.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Composition** Vehícule fixe: Résines alquides uréthanées.  
Solvent : Hydrocarbures aliphatiques

**Densité :** 1,12 ± 0.02 Kg./L.

**Rendement** 10 – 12 m2/Lt.

**Séchage :** Au toucher : 3-5 horas.  
Repeindre: A partir de 24 heures a 20 °C.

## APPLICATION

**Couches :** 2 couches.

**Diluti3n :** 5-15 % solvante aliphatique(white spirit).

**T°C Application :** Temperature ambiance entre 5 et 30°C

**Outils de travail :** Brosse ou rouleau .

### **Mode d'emploi :**

Agiter avant usage. Sur du bois neuf, diluer 5-10%et applique ns première passe dans le sens del lignes du bois. Apr3s 24 heures la deuxième passe.

## TRAITEMENT SURFACES

Bois neuf: poncer l3g3rement, enlever la poussière y laisser secher avant vernir. Ne pas appliquer sur de bois tropicaux.

Bois dejà vernis : Lijar la superficie y aplicar una mano de barniz diluido al 5%. Si el Poncer la surface et enlever poussière et le vieux vernis qui ne soit pas bien adhère. Ensuite, deux couches comme précédent.

## CONSERVATION

Tienes bien 12 mois en pot fermé. Proteger du froid par dessous de 5°C.

## SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com