PINAY SOLS

DESCRIPTION

Peinture émail pour sols, formulée avec des résines acryliques thermoplastiques en base solvant. Monocomposant, avec très bonne adhérence sur tous les surfaces minérales, (bêton, asphalte,etc)

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très bonne adhérence sur goudron, bêton, asphalte Macadam.
- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Usage en interieurs et exterieurs.
- ✓ Resistence à l´ intemperie: Pluie, rayons UV (radiatión solaire) et polluants atmosphériques.
- ✓ Revêtement anti- poussiére.
- ✓ Facilité de maintien.

USAGES RECOMMENDÉS

Spéciallement recommendé pour signalisation routière horizontale. Routes, parkings éxtérieur et intérieur, bord de trottoir, etc,.
Appliquer sur de l´asphalt, du ciment et bêton.
La surface à traiter, doit être poreuse, pas poncée. Si ce n´est pas le cas, il faut ouvrir le pore avec des moyens mècaniques ou l´application de primaire époxy deux composant, comme pont d´adhérence.

PRÉSENTATION

Couleurs blanc, gris, vert, rouge ou autres couleurs sur commende.
Finition satinée.
Formats en 4 et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Compositión	Vehicle fixe	Resines acrylliques hydroxillées..
	Pigments	Mineraux et orgániques.
	Solvents	Mélange d´hydrocarbures

Densité 1,15 -1,5 Kg./L. dependent de la couleur.

Volume Sólidos 32 ± 2%.

Rendement	10 – 12 m2/Lt. (aproximé, dependant de l´absortion du support).	
Séchage	Au doigt	30 minutes.
	Total	3-4 heures.
	Repeindre	24 heures à 20 ºC.

APPLICATION

Couches	2 couches.
Epaisseur recommendée	40-55 microns par couche.
Dilution avec solvent	30-40% première couche et 10 % suivantes.
Température d´application	Temperature ambience de 5 a 30 ºC.
Outillage	Brosse, roulot, airless. Agiter convenablement avant application.

TRAITEMENT SURFACES

Pour garantir una bonne adhérence, les surfaces scellées et poncées, doivent être traitées pour ouvrir le pore, bien soit par des moyens mécaniques, fraisage, brossage à l´acier, ou chimiques, avec de l´acide chlorydrique dilué et lavage abondant. Laisser sêcher tout à fait. Sur des vieilles surfaces, il faut éliminer les restes de peinture mal adhèrées, les graisses et poussière de surface.
On recommende appliquer une première passe de Primaire époxy deux composants Pinay, comme couche d´adhèrence et deux mains de peinture Pinay pour sols.

CONSERVATION

Facile à mélanger par simple agitation après 12 mois en pot fermé. Maintenir à l´abris de températures sous zero.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com