Pinay

APPRÊT ÉPOXY À L´EAU

DESCRIPTION

Primaire époxy très adhérent à deux composants, d´usage général, comme pont d´adhérence pour la peinture époxy à l´eau, sur sols en bêton et autres. Pas de solvant.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Sans odeur.
- ✓ Bonne adhérence sur des supports minéraux peu poreux.
- ✓ Diluant, de l´eau.
- ✓ Ne pas laisser comme couche de finition.
- ✓ Recommendé finir avec Émail epoxy à l´eau.

USAGES RECOMMENDÉS

Le primaire époxy à l´eau deux composants, est indiqué comme première couche d´un systhème de protection pour sols, finis avec époxy deux composants à l´eau, époxy au solvant, époxy 100% solides ou comme première couche lorsque l´on applique un film de Polyuréthane.
Une seule main de primaire est suffisante pour faire de pont d´adhérence pour finir avec l´époxy normal ou un émail de Polyuréthane.

PRÉSENTATION

Couleur: Incolore.
Finition: Semi mât.
Formats en 0,75+0,25 Kg , 3+1 kg y 12+4 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe	Resines époxy.
	Solvant	Eau.
Densité	1,04 ± 0.02 Kg./L.	
Rendement	10 – 12 m²/Kg par couche.	
Séchage	Au toucher	8 heures.
	Total	7 hours.
	Repeindre	Après 12 ou 24 heures, selon TºC ambiante.

APPLICATION

Couches 1 couche.

Mélange du produit: Faire le mélange homogène des deux ingrédients dans la proportion 3/1. Eviter introduir de l´air au cour du melange.

Temps ouvert du mélange : Maximum **45** minutes.
Une forte montée de la viscosité indique la fin de la vie du mélange et il ne doit pas être utilisé.
Appliquer à la brosse, rouleau ou pistolet.

Dilution	Première passe un 20% d´eau.
TºC application	Entre 5 et 30ºC.

TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces en bêton doivent avoir le pore ouvert pour faciliter la pénétration du produit. Appliquer une seule main de Primaire et après deux mains de Finition de l´émail élu correspondant.
Sur des vieilles surfaces éliminer tous es restes de vieilles peintures et ouvrir le pore, avant de procéder à appliquer le Primaire.
La surface à traiter doit être propre,sêche et sans restes de graisse ou impuretées. Lee sol doit avoir une TºC supérieure à 5ºC.

CONSERVATION

Tient bin pendant plus de 12 mois en emballage fermé. Maintenir à l´abri de TºC inférieures à 0ºC.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com