



ÉMAIL ÉPOXY À L'EAU



DESCRIPTION

Émail époxy à deux composants, de hauts solides. Finition brillante et grande résistance mécanique, pour application à l'intérieur. En base aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très adhérent sur béton, même sur sol un peu humide (jusqu'à 6%).
- ✓ Très résistant à l'abrasion et très dur.
- ✓ Résiste les produits chimiques et les solvants.
- ✓ Couleur et brillant permanents.

USAGES RECOMMANDÉS

Couche de finition pour systèmes époxy, recommandée pour des sols soumis à grande usure, comme garages, parkings et sols en général.

PRÉSENTATION

Couleurs en gris, rouge, vert, base Tr et couleurs sur commande de carte RAL.
Finition Brillante.
Formats en 3+1 Kg et 9+3 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe Résines époxy à l'eau.
Pigments minéraux, organiques y et charges ad hoc.

Solvant Eau.

Densité 1,54 ± 0.02 Kg./L.

V. Solides 68 ± 2%

Rendement 8-10 m²/Lt par passe.

Dilution 1^a main (15-20 %) 2^a main (5-10%)

Séchage Au toucher 3 heures
Total 8 heures
Repeindre 12 heures Maximum 48 heures.
Transit léger 2 jours et transit lourd 10 jours.

APPLICATION

Couches 2 couches.

Mélange du produit: Mélanger l'émail avec son catalyseur correspondant en relation 3/1 et bien homogénéiser avant usage immédiat.

Temps ouvert du mélange: Maximum **30-40** minutes. Le temps utile du mélange, finis avec une forte augmentation de viscosité.

Epaisseur recommandée: 100 microns en sec par couche.

Dilution Première passe un 20% et la suivante un 10% avec de l'eau.

T°C application Entre 10 et 30°C.

TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces à traiter doivent avoir le pore ouvert, qu'elles soient vieilles ou nouvelles. Propres, sèches et sans résidus gras ou reste de vieilles peintures. On peut ouvrir le pore par des moyens chimiques acides ou mécaniques.

On recommande appliquer une première main de Primaire époxy à l'eau, comme couche d'ancrage.

CONSERVATION

En emballage fermé tient bien pendant au moins 12 mois. Maintenir à l'abri de T°C inférieures à 0°C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com