



## ÉMAIL POLYURÉTHANE SOLS



### DESCRIPTION

Peinture de Poliuréthane à deux composants, pour sols et revêtements en toute sorte de bâtiments, tant en intérieur comme en extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très haute résistance sur béton et ciment.
- ✓ Très résistant à l'abrasion. Dureté très élevée.
- ✓ Résistent aux solvants et produits chimiques.
- ✓ Couleur et brillant permanents.
- ✓ Résiste très bien l'intempérie.
- ✓ Effect anti-poussière

### USAGES RECOMMANDÉS

Peindre toute sorte de sols en garages, ateliers, magasins, bâtiments industriels, etc. Très belle finition, uniforme et résistent au virement des roues.

### PRÉSENTATION

Couleurs en Gris, Rouge, vert, blanc et carte RAL, sur demande.

Finition Brillante.

Formats en 4+1 et 12+3 L.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Vehicule fixe	Resines de polyurethane catalisées avec isocyanates.
	Pigments	Mineraux et organiques.
	Solvant	Mélange d'hydrocarbures

<b>Densité</b>	1,15 ± 0.02 Kg./L.
----------------	--------------------

<b>Volume Solides</b>	50 ± 2%
-----------------------	---------

<b>Rendement</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /Lt par couche.
------------------	--

<b>Séchage</b>	Au doigt	45 minutes.
	Total	6 heures.
	Repeindre	Entre 12 et 48 heures.
	Transit véhicules légers	2 jours (total poids lourds, 10 jours).

#### APPLICATION

**Couches** 2 couches.

**Mélange du produit:** Mélanger la peinture avec son catalyseur correspondant, en relation 4/1, jusqu'à obtenir une parfaite homogénéisation.

**Temps de vie du mélange (pot life):** Maximum 6 heures.

**Épaisseur recommandée** 30-40 microns par couche, en sec.

**Dilution** 10 % avec solvant polyuréthane.

**Température d'application.** Entre 10 et 30°C

#### TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : la nouvelle chaussée, ne doivent pas être peintes avant 30 jours, afin que le béton est complètement guéri. Une fois complètement durci, la chaussée sèche doit être soigneusement nettoyée avant peinture, et si le sol n'est pas poreux, doit être brossé avec une brosse métallique avant. Ne peignez pas si le sol est humide. L'asphalte doit être complètement sec.

Vieilles surfaces : Besoin de nettoyer et dégraisser la surface. Dans et les surfaces peintes, on doit retirer les zones défectueuses de la peinture et nettoyez-les avec la méthode la plus appropriée pour chaque transporteur, et procédez comme dans les nouvelles surfaces.

#### CONSERVATION

Facile à mélanger par simple agitation, après 12 mois de stockage dans un récipient fermé. Pas de peaux, caillot ou de gel. Protéger des températures inférieures à 5 °C.

#### SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com