



ÉMAIL SYNTHÉTIQUE PROFESSIONNEL



DESCRIPTION

Émail glycéro phtallique pour décoration de finition brillante et bonne résistance de couleur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Maintient bien la couleur et le niveau de brillant.
- ✓ Adhère très bien sur fer.
- ✓ Muy buena brochabilidad.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant et nivellement
- ✓ Facile à travailler.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour décorer et protéger les surfaces de fer, bois ou autres, préalablement scellés et imprimés. Extérieur et intérieur. Usage domestique et industriel.

PRÉSENTATION

Couleurs en: Blanc et Noir avec finition mâtt, satin et brillant et carte de couleur en brillant. Formats en 0.75 et 4 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe Résines alkydes.
Pigments Sélectionnés avec solidité à la lumière.
Solvant Mélange d'hydrocarbures aliphatiques.

Densité 1,15 ± 0.02 Kg./L. (dépend de la couleur)

V. Sólides 65-70% selon couleur

Rendement 6 – 8 m²/Lt.

Séchage
Au toucher 1 heure.
Total 4 heures.
Repeindre 24 heures.

APPLICATION

Couches	2 couche.
Dilution	5 % maximum avec solvant ad hoc
T°C application	Entre 5 et 30°C.
Outillage	Brosse , rouleau, air less. Agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Bois et plâtre: une main de primaire.
Fer : primaire ferro protecteur.
Galvanisé:Primaire Pinafix solvan ou aqueux.
PVC et plastic: Ponçer légèrement et appliquer Pinafix solvant.

CONSERVATION

Tient bien en emballage ferme, pendant 12 mois au moins.
Bien agiter avant usage

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com