



IMPRIMACIÓN SATINADA

DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética satinada de secado rápida para uso industrial.

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia sobre hierro.
- ✓ Buen poder anticorrosivo.
- ✓ Tiempos cortos de secado y repintado.
- ✓ Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ Acabado satinado.

USOS RECOMENDADOS

Permite la aplicación en taller o en obra sobre piezas o superficies metálicas que deben permanecer algún tiempo como única protección temporal del hierro.

PRESENTACIÓN

Colores en Gris, Rojo y Negro.
Acabado Satinado.
Formatos de 4 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo: Resinas sintéticas.

Pigmentos Antioxidantes exentos de cromatos y extendedores especiales.
Disolvente Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,40 ± 0.02 Kg./L. acabado satinado.

V. Sólidos 60% Acabado satinado.

Rendimiento 8 – 10 m²/Lt. Acabado satinado.

Secado

Al tacto	20 minutos
Total	60 minutos
Repintado	A partir de las 3 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas	1 o 2 capas
Espesor recomendado	25-30 micras secas.
Dilución	10-15 % para aplicación a pistola aerográfica o air-less. 5-10 % para aplicación a brocha o rodillo.
Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.
Útiles de aplicación	Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc. Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Preparación de la superficie:

Eliminar zonas oxidadas mediante chorreado, o lijado. La superficie a pintar debe estar limpia de grasa, humedad, y cualquier otra suciedad que impida una buena impregnación y adherencia.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com