



APPRÊT ANTIOXIDANT DEUX COMPOSANTS



DESCRIPTION

Primaire époxi de deux composants d'usage general, comme pont d'adhérence pour sols en béton et des supports métalliques d'application industrielle.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Application très facile.
- ✓ Bonne adhérence sur béton et toute sorte de supports métalliques.
- ✓ Résistant aux ambients agressifs.
- ✓ Bonne résistance physique: abrasión, dureté et élasticité.
- ✓ Grande résistance aux solvants et produits chimiques.
- ✓ Dureté très élevée.

USAGES RECOMMANDÉS

Comme primaire pour une bonne finition d'émail glycérophtallique, epoxy et polyurethanes. Usage à pied d. oeuvre pour de surfaces métallique de machinerie, protection des structures, grillages, barreaux, etc.

PRÉSENTATION

Couleur en Gris.
Finition Mate.
Formats en 4+1 L et 12+3 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe Pigments Solvent	Resines epoxy. mineraux et organiques. Melange d' hydrocarbures.
--------------------	--------------------------------------	--

Densité	1,50 ± 0.02 Kg./L.
----------------	--------------------

Rendement 12 - 14 m2/Lt par couche.

Séchage	Au doigt	1 heure.
	Total	4 heures.
	Repeindre	Entre 12 et 24 heures.

APPLICATION

Couches 1 couche.

Mélange du produit: Mélanger l'émail avec son catalyseur correspondant en relation 4/1 et homogénéiser correctement.

Temps de vie (pot life) du mélange: Maximum 6 heures.

Épaisseur recommandée 30-40 microns en sec par couche.

Dilution Première passe 10%, avec solvant époxy.

T°C. d'application Température ambiante de 5 à 30 °C.
Humidité en dessous de 80%.

TRAITEMENT SURFACES

Éliminer les croûtes d'oxyde. Nettoyer au jet de sable ou poncer la surface, qui doit être libre de graisse, humidité ou autre saleté qui réduise l'adhérence du produit.

CONSERVATION

Facile à mélanger, après 12 mois maintenu en emballage original. Ne présente pas de peaux, ni coagules ni gelifie. Maintenir à des températures supérieures à 0°C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com