ÉMAIL INDUSTRIEL À L´EAU

DESCRIPTION

Émail industriel à l´eau pour usage industriel.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Adhére bien sur fer.
- ✓ Bon pouvoir anti corrosif.
- ✓ Facile à applquer.

USAGES RECOMMENDÉS

Intérieur et éxtérieur, appliquer au chantier ou à l´atelier sur des surfaces métalliques, lorsque l´on cherche une protection rapide sur machinerie, poutres, etc.

PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc, Noir, base TR el sur demande carte RAL.
Finition brillant et satin.
Formats en 4 L et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe	Résines acryliques aqueuses
	Pigments	Mineraux .
	Solvent	eau.
Densité	1,326± 0.02 Kg./Lt.	
V. Sólides	45% aprox.	
Rendement	8 – 12 m2/Lt. aprox.	
Séchage	Au tocher	2 heures.
	Total	6 minutes.
	Repeindre	12heures à 20ºC.

APPLICATION

Couches	2 couche.
Dilution	10-15 % pour pistolet 5-10 % pour brosse.
TºC application	Entre 5 et 30ºC
Outillage	Équipe de projecton aéro graphique,brosse, rouleau. Agiter avant usage

TRAITEMENT SURFACES

Fer: shop primer ou primer anti corrosion
Galvanizasé: primaire de Pinafix ou shop primer .
Les surfaces doivent être libres de graisse et humidité
On doit enlever las parties mal adhèrées avant peindre

CONSERVATION

Tient bien en emballage ferme pendant plus de 12 mois
Agiter avant usage.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay
Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com