



## Barniz Alta Protección



### DESCRIPCIÓN

Barniz sintético de poliuretano para la protección y decoración de la madera para interiores y para exteriores.

### VENTAJAS

- Gran poder de nivelación y relleno.
- Buena elasticidad y resistencia.
- Elevado nivel de protección y dureza.
- Gran transparencia.
- Alta protección contra los rayos ultravioleta.

### USOS RECOMENDADOS

Para la protección y el teñido de todo tipo de superficies de maderas donde se requiera un acabado duradero y decorativo proporcionando una película de excelente acabado en maderas macizas, puertas, sillas, zócalos, ventanas, etc.

### PRESENTACIÓN

Color: Incoloro, y carta de colores de sistema tintométrico.  
Acabado Satinado y Brillante.  
Formatos de 0,375, 0,75, y 4 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Resinas alquídicas uretanadas.

Disolvente Hidrocarburos alifáticos.

**Densidad** 1,12 ± 0.02 Kg./L.

**Rendimiento** 13 - 15 m<sup>2</sup>/Lt.

---

**Secado** Al tacto 3-5 horas.  
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

---

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capas.

---

**Dilución** 5-15 % con disolvente universal.

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

---

**Útiles de aplicación** Paletina, brocha, rodillo.

#### Modo de empleo:

Agitar antes de usar. En maderas nuevas diluir entre un 5-10% y aplicar una primera mano en el sentido del veteado de la madera. Pasadas 24 horas lijar la superficie y aplicar una segunda mano.

El tono del color de los barnices teñidos varía en función del número de capas, dilución, absorción y color de la madera que aplicamos.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

**Maderas nuevas:** Deben estar lijadas previamente, exentas de polvo, y secas. En caso de necesitar una mayor protección frente a hongos e insectos xilófagos aplicar un fondo protector contra hongos. No aplicar sobre maderas tropicales.

**Maderas barnizadas:** Lijar la superficie y aplicar una mano de barniz diluido al 5%. Si el barniz presentase desconchados, deberá eliminarse con un quitabarnices, y proceder seguidamente como si se tratase de madera nueva. Si se desconoce la naturaleza del anterior barniz se deberá hacer un ensayo previo para comprobar la compatibilidad entre ambos..

#### CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com