ROKIPLAS 2000 SILOXANO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento formulado a partir de polímeros acrílicos y siloxánicos, destinado a la decoración, protección e impermeabilización de fachadas. Posee alta resistencia a agentes climatológicos adversos, transpirabilidad y durabilidad en fachadas.

VENTAJAS

- ✓ Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) Certificado CE, según norma 1504-2:2004.
- ✓ Nivel de brillo: mate (según norma UNE-EN 13300, a 85º la reflectancia).
- ✓ Gran adherencia en soportes como fibrocemento, hormigón, ladrillos, morteros,
- ✓ losetas cerámicas, etc.
- ✓ Gran resistencia a la intemperie y una elevada resistencia a la suciedad.
- ✓ Buena resistencia al frote húmedo.
- ✓ Hidrorepelente. Efecto perlado: permite repeler el agua de lluvia.
- ✓ Hasta 10 años de garantía en fachadas.
- ✓ Resistente a los microorganismos: contiene conservante antimoho que protege de la formación de moho, algas y verdín.
- ✓ Baja emisión al aire de compuestos orgánicos volátiles (COV).

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, etc., tanto al exterior como al interior que requieran un alto nivel de transpirabilidad.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.
Colores especiales bajo pedido o con sistema tintométrico Pinay.
Acabado Mate.
Formatos de 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas de polímeros acrílicos y siloxanicos.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Densidad	1,53± 0.02 Kg./Lt.	
Sólidos	62 ± 2%	

Rendimiento 10 – 12 m2/Lt por capa (Aproximado, según necesidades de la superficie).

Secado	Al tacto	30 minutos
	Total	24 horas.
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 ºC.

APLICACIÓN

Capas 2 o más capas, según necesidad.

Dilución 15-20 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.

Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 ºC.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.