



REVÊTEMENT EN LIÈGE

DESCRIPTION

Revêtement élastique élaboré avec du Liège naturel, aggloméré avec des résines acryliques spéciales, pour obtenir un film très flexible, qui s'adapte aux contractions et dilatations de mur. Très résistant aux changements du climat. Grâce à ses propriétés isolantes de la chaleur, du froid, du bruit, etc., ce produit peut être utilisé dans de nombreuses applications, tant en intérieur comme en extérieur. Totalement imperméable à l'eau de pluie et très adhérent sur tous genres de supports.

CARACTÉRISTIQUES

Il adhère très fort sur tous les matériaux habituels du bâtiment, comme le béton et les plus difficiles, comme l'acier galvanisé ou le verre.

- Amortit le bruit et absorbe les vibrations.
- Facile à appliquer.
- Pouvoir couvrant.
- Isolation thermique naturelle autant en été qu'en hiver

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour tous les endroits, où l'on désire avoir une bonne insonorisation et isolation thermique. Annule les vibrations produites par les réverbérations sonores.

Protège les toits des agressions climatiques extrêmes

Appliqué en façades, protège de l'humidité, des changements de température et couvre les micro fissures du mur. Donne une protection de longue durée. C'est un produit très robuste et durable. Recommandé pour des terrasses transitables pour piétons.

Forme une barrière thermique qui évite les condensations intérieures.

Imperméable, lessivable et anti glissant, pour tous les endroits, où l'on marche sur humide (couronne de piscines, couverture de bateaux, rampes de piétons, caisses roulantes, etc.)

PRÉSENTATION

Couleur: blanc couleurs sous commande.

Finition soyeuse.

Formats de 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe: Copolimères acryliques et liège naturel granulé.
Pigments Dióxide de titanium et pigments organiques e inorgániques.

Diluant: de l'eau

Densité 0,86±0,02 Kg/ Lt.

Granulometrie ≤ 400-900 μ

Temperature d'application Entre 5° y 35° C

Eppaisseur maximum: 2,5 mm par couche.

Conductivité thermique du liège naturel: 0,035 W/mo k

Rendement	6-8 m2/ par emballage de 15 lts.
Sechge	Au toucher 4-10 heures.
	Total 24 heures.
	Repeindre A partir des 24 heures a 20 °C.
	Total transitable 15 jours pour avoir le film sec.

Le temps de séchage entre couches est aléatoire, dépendant de l'éppaisseur, T°C ambiante, ventilation et humidité.

APPLICATION

Couches 2 ou plus, selon besoin.,

Dilution 15-30 % la première passe, y 10% les suivantes.

T°C application entre 5 et 35°C tant ambiants comme du support

Outillage pour appliquer Mixeur de peintures, compresseur d'air avec un débit minimum de 259 litres/minute et pistolet de gravité d'application de liège spécifique ou mâchines industrielles type pompe péristaltique ou à boulon.

Homogénéiser le produit avec un batteur industriel à hautes révolutions, pendant 3-5 minutes, jusqu'à obtenir une pâte fluide et dense. On peut ajouter jusqu'à 5% d'eau. Après, charger et projeter avec le pistolet, à une distance de 40-60 cm du support, à une pression de 2,5-3 kgs d'air et perpendiculaire au mur. Appliquer deux couches ou plus, en laissant sécher entre couches au moins 4 heures à 20°C.

TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces. Doivent être libres de poussière, propres, sèches et sans efflorescences salines.

Vieilles surfaces. Éliminer le résidu de vieilles peintures. Poncer les zones défectueuses et remplir les fissures, de 4-6 mm maximum, avec le revêtement liège, appliqué avec spatule ou taloche. Laisser bien sécher avant projeter au pistolet. Sur des surfaces pulvérulentes, applique fixateur acrylique.

CONSERVATION

Facile à mélanger avec une agitation convenable, après 2 mois en emballage fermé. Ne présente pas de peaux ni caillots. Maintenir l'emballage à dessus de 5°C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquetage et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com