



ROKIPLAS 2000 LISSE



DESCRIPTION

Revêtement de façade, formulé à partir de polymères 100% acryliques, destiné à la décoration, à la protection et à l'imperméabilisation des façades. Il est très résistant aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Certifié CE, conformément à la norme 1504-2:2004.
- ✓ Bonne respirabilité.
- ✓ Adhésion élevée pour éviter les boursouflures sur les substrats tels que le fibrociment, le béton, les briques, les mortiers,
- ✓ carreaux de céramique, etc.
- ✓ Excellente résistance aux intempéries. Résiste à l'action des rayons du soleil, au froid et à la pluie.
- ✓ Respirant, c'est-à-dire perméable à la vapeur d'eau.
- ✓ Bonne résistance au frottement humide.
- ✓ Déperlant.
- ✓ Tests effectués par les laboratoires Geocisa, rapport P-02/01565.
- ✓ Jusqu'à 10 ans de garantie sur la façade, toujours sous contrôle technique.
- ✓ Résistant aux micro-organismes : contient un conservateur anti-moisissures qui protège contre la formation de moisissures, d'algues et de vert-de-gris.

USAGES RECOMMANDÉS

Particulièrement adapté pour peindre tous types de surfaces de bâtiments tels que façades, murs mitoyens, cours, etc., tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

PRÉSENTATION DE L'EMBALLAGE

Couleurs en blanc et nuancier, D, TR, et TR IN couches de base.
Couleurs spéciales sur demande ou avec le système tintométrique Pinay.
Couleurs brutes sur demande, avec nuancier.
Finition mate.
Formats 0,75 L, 4 L et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe 100 % résines polymères acryliques.

pigment titane et charges sélectionnées.

Densité	±1	,52 0,02 K/L
V. Solides	±6	2 2% V. SOLIDES

Rendement -10 m²/L par couche (approximatif, selon les besoins de l'application)
Surface)

Séchage Séchage au toucher 1 à 2 heures.

otal 24 heures.

ecouvrement Après 24 heures à 20 °C.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	SPECIFICATION			RÉSULTAT	DATE TEST
1. Adhésion directe à la traction	UNE 1542:2000	Systèmes rigides : ≥1,0 (0,7) b N/mm ² . (Pas de charges de trafic) et : ≥2,0 (1,5) b N/mm ² (avec charges de trafic) Systèmes flexibles : ≥0,8 (0,5) b N/mm ² (sans charge de trafic) et ≥1,5 (1,0) b N/mm ² (Avec charges de trafic)			σ (MPa)=2,92	24/05/2023
2. Détermination du taux de transmission de la vapeur d'eau (perméabilité)	UNE EN ISO 7783:2012	Classe I	Classe II	Classe III	Sd épaisseur équivalente de la couche d'air Sd= 0,08 m	13/03/2019
		Sd<5 m	5≤Sd≤50 m	Sd>50 m		
3. Détermination du taux de transmission de l'eau liquide (perméabilité)	UNE EN 1062-3:2008	² W<0,1 Kg/ m *h ^{0,5}			² W= 0,09 Kg/ m *h ^{0,5}	13/03/2019

APPLICATION

Couches 2 Couches ou plus, selon les besoins .
Dilution 15-30 % la première couche, et jusqu'à 10% dans les couches successives.

Température d'**utilisation** **Température** : Ambiante de 5 à 30 °C.

Outils d'application Équipement de pulvérisation graphique, airless, pinceau, couteau à palette, rouleau,
etc.
Bien agiter avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Surfaces neuves : elles doivent être dépoussiérées, propres, sèches et exemptes d'efflorescences salines.

Surfaces anciennes : en plus des considérations ci-dessus, les résidus de peinture doivent être éliminés. En cas d'application sur des surfaces déjà peintes, les zones défectueuses et fissurées doivent être poncées, remplies et nivelées avec le produit le plus approprié de la gamme Pinayplast. Si la surface est poudreuse ou présente de grandes différences d'absorption, il faut appliquer un fixateur acrylique pour égaliser la surface, en particulier dans le cas de couleurs intenses.

CONSERVATION

Facile à homogénéiser par une agitation pratique, après un stockage de 12 mois dans des récipients fermés. Exempt de peaux et de caillots. Tenir à l'écart des températures inférieures à 5 °C.

SÉCURITÉ

Voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com