



## PINAY SUELOS



### DESCRIPCIÓN

Esmalte para suelos formulado a base de resinas de acrílicas termoplásticas, de acabado satinado, monocomponente, con buena adherencia sobre todo tipo de soportes minerales.

### VENTAJAS

- ✓ Muy buena adherencia sobre asfalto, cemento y hormigón.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Uso en exteriores.
- ✓ Resistencia a la intemperie: lluvia, luz solar, y contaminantes atmosféricos.
- ✓ Revestimiento antipolvo.
- ✓ Facilidad de mantenimiento.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para uso de señalización horizontal como carreteras, calles, parkings, cocheras, etc.

Aplicar sobre asfalto, cemento, y hormigón.

### PRESENTACIÓN

Colores en Blanco, Base Tr, gris, verde, rojo, y cualquier otro color bajo pedido.

Acabado Satinado.

Formatos de 4 L y 15 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Resinas acrílicas hidroxiladas.
	Pigmentos	Minerales y orgánicos.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

**Densidad** 1,15 -1,5 Kg./L. dependiendo del color.

**V. Sólidos** 32 ± 2%.

**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt. (Aproximado, dependiendo la absorción del soporte).

**Secado** Al tacto 30 minutos.  
Total 3-4 horas.

Repintado 24 horas a 20 °C.

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capa

**Espesor recomendado** 40-55 micras por capa

**Dilución** 30-40% primera mano, y un 10 % manos posteriores.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillos y pistola.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Las superficies de hormigón se deberá proceder eliminando la capa superficial (lechada) mediante cepillo de acero, limpieza ácida, fresado, etc. Proceder igual con hormigones pulidos para abrir el poro. Proceder con la aplicación de una primera mano de Imprimación epoxi al agua EPOX W20, como capa de anclaje, y aplicar dos manos posteriores de Pinay Suelos.

Sobre superficies viejas, eliminar las pinturas mal adheridas, grasas, etc., y proceder como en una superficie nueva.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com