



## Imprimación al Silicato



### DESCRIPCIÓN

Imprimación selladora, a base de silicato potásico, que refuerza y fija los sustratos minerales, a la vez que proporciona una absorción uniforme a los mismos. Facilita la aplicación de las pinturas de acabado a base de silicato, proporcionando colores más nítidos y uniformes. Se emplea asimismo para diluir las pinturas de silicato, especialmente en los tonos medios e intensos.

### VENTAJAS

- ✓ Endurece y consolida las superficies.
- ✓ Alto poder de penetración.
- ✓ Transpirable.
- ✓ Proporciona una absorción uniforme.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Excelente permeabilidad al vapor de agua.

### USOS RECOMENDADOS

Para imprimir enlucidos de cemento; revoques de cemento, arena y cal; superficies de hormigón, ladrillos, fibrocemento, piedra natural y artificial, etc. Para diluir pinturas al silicato. Exterior e interior. Fachadas. Piedra. Restauración de edificios históricos. Soportes minerales. Cal. Mortero de cemento. Hormigón.

### PRESENTACIÓN

Color: Incoloro  
Acabado Mate.  
Formato 14 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Silicato potásico.  
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

**Densidad** 1,03± 0.02 Kg./L

---

**V. Sólidos** 13 ± 2%

---

**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt por capa (Aproximado, según necesidades de la superficie).

---

<b>Secado</b>	Al tacto	30-60 minutos.
	Total	24 horas.
	Repintado	A partir de las 6 horas a 20 °C.

#### APLICACIÓN

---

**Capas** 1 o más capas, según necesidad

---

**Dilución** Dilución 1:1 con agua.

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

---

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de impurezas como polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Si se trata de superficies pintadas y éstas se encuentran en buen estado, limpiar y aplicar una capa de pintura.

Para utilizar el producto es necesario homogeneizarlo perfectamente antes de su aplicación.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com