



SANIES LISSE

DESCRIPTION

Revêtement de pierre , fabriqués à partir de polymères acryliques , destinés à la décoration , la protection et l'étanchéité des façades .

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable.
- ✓ Haute adhérence pour éviter la formation d'ampoules dans les médias tels que le ciment , le béton , la brique , mortier , carreaux de céramique , etc .
- ✓ Bonne résistance aux intempéries . Résiste l'action du soleil , le froid et la pluie .
- ✓ Après séchage et durcissement, devient un revêtement entièrement étanche .
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion humide .
- ✓ Jusqu'à 5 ans de garantie, toujours sous contrôle technique.

USAGES RECOMMANDÉS

Particulièrement adapté pour peindre toutes les surfaces de la construction et façades , cloisons , des cours, etc . , à la fois l' extérieur et l'intérieur .

PRÉSENTATION

Couleurs: Blanc
Finition: Mat
Formats 5 kg et 15 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Résines acryliques de styrène .
Pigments:	Titane dioxyde .
Solvant	Eau.

Densité	1,59 ± 0.02 Kg./L.
----------------	--------------------

V. Solides	58 ± 2 %
-------------------	----------

Rendement	9 – 11 m ² /Lt par couche .
------------------	--

Séchage	Au toucher	45 minutes.
	Total	24 heures.
	Repeindre	24 horas.

APPLICATION

Couches 2 couches.

Dilution Dilution avec de l'eau de 15-30%

Temp . application Température ambiante de 5 à 30 ° C.

Outils d'application: Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de efloraciones de sel .

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , devraient éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées zones défectueuses et fissurés , remplir et le niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulent ou de grandes différences d'absorption , appliquer acrylique fixative pour égaliser la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

CONSERVATION

Devient homogène par agitation , après 12 mois de stockage dans un récipient fermé . Pas de peaux , caillot. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com