



PINALUX - ÉMAIL SINTHÉTYQUE

DESCRIPTION

Émail sinthétique de finition brillante et résistant à l'extérieur. Bonne résistance de couleur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Maintient très bien le niveau de brillant et sa couleur.
- ✓ Le Blanc résiste le jaunissement.
- ✓ Très doux à travailler.
- ✓ Bon pouvoir couvrant et auto nivellation
- ✓ Fléxible aux contractions et dilatations du support.
- ✓ Résiste bien l'intempérie et les produits chimiques.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour protéger et décorer des surfaces métalliques, du bois et autres surfaces dûement préparées. Extérieur et intérieur.

PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc et Noir avec finition mâtt et satin et selon carte de couleurs ; en brillant et bases tintométriques D et TR.

Formats en 0,375 . 0.75 L et 4 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule fixe	Résines alkydes.
	Pigments	Selectionnés résistents à la lumière.
	Solvant	Mélange d'hydrocarbures.
Densité	1,05 ± 0.02 Kg./L. (dépend de la couleur)	
V. Solides	65-70% selon couleur.	
Rendement	10-11 m ² /Lt, par passe.	
Séchage	Au toucher	2 heures
	Total	6 heures
	Repeindre	Mínimum 24 heures.

APPLICATION

Couches	2 couches
Dilution	5 % máximo avec le solvant ad hoc (white spirit ou similaire)
T°C application	Entre 5 et 30°C
Outillage	Air less, brosse, rouleau fibres naturels.

TRAITEMENT SURFACES

Bois et plâtre: appliquer une main de résine à sceller.

Fer : appliquer une main d'imprimation ferro protectrice.

Galvanisé: Imprimr avec une main de Pinafix solvant ou eau.

PVC et Plastiques: Poncer légèrement et appliquer une main de Pinafix solvant.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé, pendant plus de 12 mois. Bien agiter avant usage.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com